



tesa® 4432

Termék Információk



Flatback papír hordozójú maszkoló szalag összeillesztéshez, homokfúváshoz és törésbiztos biztonsági alkalmazásokhoz

Termékleírás

A tesa® 4432 különleges, tartós, flatback papír hordozós maszkoló szalag, erős természetes gumi ragasztóval. Az erős ragasztónak köszönhetően a tesa® 4432 különösen alkalmas összeillesztési és merevítési alkalmazásokhoz. Az ellenálló papír hordozó miatt ez a szalag különösen hasznos stencilező anyagnak üveg, tükrök és kő homokfúvásához. Tartóssága 6 mp/4 bar. A tesa® 4432 laminálható is tükrök hátoldalára, így törésbiztos biztonsági szalagként használható, mely eleget tesz a DIN EN 12600 szabvány előírásainak. Ez a flatback papír hordozós maszkoló szalag kiválóan ragad különböző felületekre, jó a festékcsepp megkötő képessége, kiválóan tapad rá a festék, kézzel eltérhető, és 100 °C-ig hőálló.

Fenntartható Szempontok



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

*A tesa® 4432 különleges, tartós szalag, mely illesztési és merevítési alkalmazásokhoz használható

*A szalag stencilként is használható üveg, tükrök és kő homokfúvásához, tartóssága 6 mp/4 bar

*A tesa® 4432-nek jó a festékcsepp megkötő képessége, kiválóan tapad rá a festék, kézzel eltérhető, és 100 °C-ig hőálló

*Ez a maszkoló szalag használható törésbiztos biztonsági szalagként is, mely eleget tesz a DIN EN 12600 szabvány előírásainak

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | ívpapír | • Teljes vastagság | 330 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 6 % | • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 100 °C |
| • Szakítószilárdság | 93 N/cm | • Kézzel téphetőség | jó |
| • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 120 °C | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|--------|
| • Tapadás acélhoz | 8 N/cm |
|-------------------|--------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04432>



tesa® 4432

Termék Információk

Kiegészítő információk

A jó tapadás ezenkívül lehetővé teszi láncfonalak kijavítását szövődékben, és textilek javítását szövetminta-kártyákon, továbbá használható megerősítésre, pántolásra, illesztésre.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04432>