



# tesa® 60255

## Termék Információk

150 µm-es, kétoldalas, szürke, elektromosan vezető szőtt szalag

### Termékleírás

A tesa® 60255 egy szürke, kétoldalas, elektromosan vezető öntapadó szalag. Elektromosan vezető szőtt hordozóból és elektromosan vezető akril ragasztóból áll.

A tesa® 60255 főbb jellemzői:

- Vastagság: 150 µm
- Kiváló elektromos vezetőképesség XYZ irányban, még nagy hőmérséklet és páratartalom mellett is.
- Jó tapadás még kedvezőtlen környezeti feltételek mellett is
- Szakadásálló hordozó, amely nagyon jó mérettartást biztosít

### Alkalmazások

- EMC alkalmazások, például földelés
- Elektrosztatikus kisülési alkalmazások

### Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

### Termékszerkezet

|                        |                       |                        |                |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|
| • Hátlap anyaga        | vezetőképessé szövet  | • Szín                 | szürke         |
| • Ragasztóanyag típusa | vezetőképessé akrilát | • Fedőfólia színe      | fehér/kék logó |
| • Liner típusa         | PE bevonatú papír     | • Fedőfólia vastagsága | 120 µm         |
| • Teljes vastagság     | 150 µm                |                        |                |

### Tulajdonságok / Teljesítményértékek

|                                                                         |                        |                                    |          |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|----------|
| • Elektromos érintésállóság z-irányban (azonnali), 95%RH tárolás esetén | 0.05 Ohm / square inch | • Statikus szakítószilárdság: 23°  | közepes  |
| • Fedőfólia lefejtési ereje                                             | könnyű                 | • Statikus szakítószilárdság: 40°  | gyenge   |
| • Rövid távú hőállóság                                                  | 160 °C                 | • Surface resistance x-y-direction | 0.2 mOhm |

### Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz (14 nap után) 10.5 N/cm



# tesa® 60255

## Termék Információk

### Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60255>