



tesa® 60630

Termék Információk



Jól alakítható alumínium szalag - 30 µm fólia

Termékleírás

A tesa® 60630 egy 30 µm (1,2 mil) vastagságú alumíniumfólián alapuló, jól alakítható alumínium szalag, átlátszó akril ragasztóval.

Jellemzők

- Ívelt felületekre alakítható
- Könnyen letekerhető
- Állandó alkalmazásokhoz felhasználható
- Védelem a nedvességgel, gázokkal és gőzökkel szemben
- Elektromos- és hővezető
- Öregedésálló
- Hő- és fényvisszaverő
- Égésgátolt a DIN 4102, B1 osztály szerint
- Égésgátolt az UL 510A szabvány követelményeinek megfelelően

Alkalmazások

- Hűtőtekercsek szerelése a háztartási készülékek iparában
- Hőszigetelés és csatornák csatlakoztatása és tömítése
- Hordozófelületek elektromos- és hővezetővé tétele
- Hőszugárzás visszaverése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | alufólia | • Teljes vastagság | 65 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Szalagvastagság | _NULL µm |
| • Liner típusa | egyáltalán nem | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 3 % | • Könnyen eltávolítható | nem |
| • Szakítószilárdság | 25 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Hátoldal megjelenése (vizuális) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C |
| • Kézzel téphetőség | nagyon jó | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60630>



tesa® 60630

Termék Információk

Tapadási értékek

• Adhesion to Backing	0.1 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	5.5 N/cm
• Tapadás üveghez (kezdeti)	7 N/cm	• Tapadás acélhoz	8 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	4 N/cm		

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60630>