



tesa® 68598

Termék Információk

250 µm-es, kétoldalas átlátszó fóliaszalag

Termékleírás

A tesa® 68598 egy átlátszó, kétoldalas öntapadó szalag, amely PET-hordozóból és módosított akrilragasztóból áll.

A tesa® 68598 főbb jellemzői:

- Vastagság: 250 µm
- Nagy kötési szilárdság
- Jó ellenállás a kedvezőtlen környezeti feltételekkel szemben
- Jó kezelhetőség a feldolgozási folyamatokban

Jellemzők

- Thickness: 250µm
- High bonding strength
- High resistance to demanding environmental conditions
- Good handling performance in converting processes

Alkalmazások

A tesa® 68598 általános szerelési és laminálási alkalmazásokhoz használható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PET fólia	• Szín	átlátszó
• Ragasztóanyag típusa	módosított akrilát	• Fedőfólia súly	80 g/m ²
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia színe	brown/blue logo
• Teljes vastagság	250 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	50 %	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• Szakítószilárdság	30 N/cm	• Rövid távú hőállóság	200 °C
• Hosszú távú hőállóság	100 °C	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=68598>



tesa® 68598

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 12.2 N/cm | • Tapadás PE-hez (14 nap után) | 6.2 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 13 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 12.6 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 5.7 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 13.8 N/cm |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=68598>