



tesa® 4338

Termék Információk



Nagy teljesítményű maszkolás - akár 120 °C-ig

Termékleírás

A tesa® 4338 PV0 egy zöld színű, sima maszkolószalag a nagy igénybevételt jelentő festémmaszkolási alkalmazásokhoz, különösen a szállítványozási ágazatokban, mint például a tengeri-, vasúti és teherjárművek gyártásához és számos más területen, ahol a nagyfokú alakíthatóság és a tiszta festékszélek szükségesek.

Sustainable Aspects

54% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- Az öregedésálló természetes gumi ragasztó erős kezdeti tapadással rendelkezik, akár hét napig is használható kültéren, valamint 120 °C / 248 F hőmérséklet-állóságot és maradéktalan eltávolítást biztosít.

Alkalmazások

- Jó láthatóság az élénk színek köszönhetően
- Kiváló kezelhetőség (könnyű és kontrollált letekerés, ujjbarát és nagyfokú alakíthatóság)
- Több szárítási ciklushoz – akár hat ciklus 120 °C-on/40 percig
- Kiválóan tapad festékekhez és gittekhez
- Erős kezdeti a maszkolások biztonságos rögzítéséhez lehámlás nélkül
- Tiszta festékszélek
- Hétnapos UV-ellenállás a maszkolt tárgyak rövid ideig tartó kültéri tárolásához

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | enyhén kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 54 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 145 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|---------|-------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 13 % | • Hand tearability | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 43 N/cm | • Könnyen eltávolítható | igen |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04338>



tesa® 4338

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3.5 N/cm

Kiegészítő információk

Maszkolás festés közben fényezőkamrában történő szárítással akár 120°C-ig.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04338>