



tesa® 53799 PV2

Termék Információk

Kiváló minőségű polietilén bevonatú szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 53799 PV2 polietilén borítású, kiváló minőségű szövetszalag. PE-borítású 80 szemes, szőtt PET szövetből és nyomásérzékeny természetes gumi alapú ragasztóból áll.

A tesa® 53799 PV2 egy nagyon erős szövetszalag, számos felhasználási lehetőséggel, főleg a hadsereg használja.

Jellemzői:

- nagyon jó tapadás, akár durva felületen is
- kitűnő szakítószilárdság
- vízlepergető
- alkalmazkodó
- 8 színben: olivazöld, fekete, fehér, kék, sárga, piros, ezüst, zöld

Alkalmazások

Kényelmesen használható javítási, építési munkákhoz, akár a hadseregben is

- Csomagolás
- Kötegelés
- Lezárás, fedés, rögzítés
- Csuklyák kijavítása
- Ponyvák összeillesztése
- többcélú felhasználás a mezőgazdaságban

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PE extrudált szövet | • Teljes vastagság | 310 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Szalagvastagság | _NULL µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|---------|---|-----------------------------|
| • Szakadási nyúlás | 11 % | • Kopásállóság | jó |
| • Szakítószilárdság | 77 N/cm | • Szemnagyság | 80 count per square
inch |
| • Egyenesen téphető szélek | jó | • Temperature resistance
(removability from aluminum
after 30 min exposure) | 110 °C |
| • Kézzel téphetőség | jó | • Water resistance | jó |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=53799>



tesa® 53799 PV2

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.7 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=53799>