



tesa® 60372

Termék Információk

50 µm-es, kétoldalas, fekete, elektromosan vezető nemszőtt szalag

Termékleírás

A tesa® 60372 egy fekete, kétoldalas, elektromosan vezető öntapadó szalag. Elektromosan vezető nemszőtt hordozóból és elektromosan vezető akril ragasztóból áll.

A tesa® 60372 főbb jellemzői:

- Fokozott elektromos vezetőképesség XYZ irányban
- Rendkívül megbízható és stabil vezetőképesség még nedves meleg után is
- Jó kötési szilárdság
- Nagyszerű alakíthatóság és illeszkedés az egyenetlen felületeken is
- Kiváló földelési teljesítmény kis kötési területen
- Fekete szín

Jellemzők

- Enhanced electrical conductivity in XYZ-direction
- Highly reliable and stable conductivity even after damp heat conditions
- Good bonding strength
- Great conformability and adjustment to uneven surfaces
- Excellent grounding performance at small bonding area

Alkalmazások

- EMC alkalmazások
- Alaplap, FPC földelés
- Antenna földelése
- Elektrosztatikus kisülési alkalmazások

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------------------|------------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | vezetőképes nem szőtt szövet | • Szín | fekete |
| • Ragasztóanyag típusa | vezetőképes akrilát | • Fedőfólia színe | átlátszó |
| • Liner típusa | PET | • Fedőfólia vastagsága | 50 µm |
| • Teljes vastagság | 50 µm | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60372>



tesa[®] 60372

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Elektromos érintésállóság z-irányban (azonnali), 95%RH tárolás esetén 0.01 Ohm / square inch
- Statikus szakítószilárdság: 40° nagyon jó
- Fedőfólia lefejtési ereje könnyű
- Surface resistance x-y-direction (adhesive) 0.1 Ohm / square
- Rövid távú hőállóság 200 °C

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz (14 nap után) 5.6 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60372>