



tesa® 75013

Termék Információk



130 µm-es tapadós akrilragasztós réteg PET hálóval megerősítve, gépjárművek belsejében történő rögzítéshez

Termékleírás

A tesa® 75013 alakítható, átlátszó, vízbázisú akrilragasztós réteg PET hálóval megerősítve. A tesa® 75013 nagyon kevés illékony szerves anyagot tartalmaz, és nem mutathatók ki benne kritikus anyagok. Ez az alacsony illékony szervesanyag-tartalmú szalag kiváló kezdeti ragasztást nyújt beltéri felületek széles választékához, valamint erős kezdeti tapadást és lefejtési erőt biztosít. A szalag akrilragasztós rendszere a felületek széles körével kompatibilis, és megbízható kötést alkot nem poláris műanyagokhoz, filcekhez és szövetekhez. Ez az alacsony illékony szervesanyag-tartalmú szalag nagyon stabil és kiválóan alakítható, ezért kitűnően alkalmas tervezésre és térbeli alakzatokhoz. A merevítővászonn erősíti a rugalmas felületeket, így javítja a feldolgozás hatékonyságát és a kezelést.

Alkalmazások

- *A tesa® 75013 szalag többféle rögzítési és laminálási alkalmazásra használható
- *Könnyű beltéri szegélylécek (műanyag, alacsony felületi energiájú felületek), valamint padlóburkoló rendszerek rögzítése
- *Rugalmas nyomtatott áramkörök (FPC) rögzítése
- *Szigetelőanyagok laminálása, zaj, rezgés és érdesség csökkentése és bűgös, nyikorgás és zörgés megszüntetése laminálással
- *Díszítőszövetek laminálása, épületgépészeti tömítőhabok laminálása
- *A tesa® 75013 szalagot széles körben használják a gépjárműiparban gépjárművek belsejében

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| • Hátlap anyaga | egyáltalán nem | • Teljes vastagság | 130 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | átlátszó |
| • Liner típusa | pergamen | • Fedőfólia színe | brown/blue logo |

Termékválaszték

- Elérhető vastagságok 75 µm (tesa® 75007),
130 µm (tesa® 75013)

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- Stancoláshoz megfelelő igen

Tapadási értékek

- Tapadás PE-hez (kezdeti) 6.5 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=75013>



tesa® 75013

Termék Információk

Tárolási feltételek

Tárolási feltételek

23°C, 50% RH, eredeti dobozban tárolva

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=75013>