



tesa® ACXplus 7063

Termék Információk



800 µm-es kétoldalas akrilhab szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 706x sorozatot a „nehezen ragasztható anyagok”, például porszórt bevonatok vagy műanyagok ragasztására tervezték. A termék innovatív kialakításának köszönhetően még az ilyen anyagok kombinációja esetén is fokozott biztonságot nyújt. Nagy teljesítményű akrilhab szalag tartós beltéri szerelési alkalmazásokhoz.

Jellemzők

- Magas tapadási szintek nehezen tapadó alapfelületeken * Ellenállás a lágyítószer kioldódásával szemben

Alkalmazások

A különböző területeken (pl. felvonók, extrudálás, szállítás, háztartási gépek, belsőépítészeti) előforduló szerelési alkalmazások többek között:

- Díszítő elemek
- Emblémák rögzítése
- Szegélyek és profilok

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | habosított akrilát | • Teljes vastagság | 800 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | fekete |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|-------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 70 °C | • Rövid távú hőállóság | 170 °C |
|-------------------------|-------|------------------------|--------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 13 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 24 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 22 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 40 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 3 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 40 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 6 N/cm | | |

Kiegészítő információk

További műszaki adatokért kattintson az alábbi hivatkozásra, és nyissa meg műszaki adatlapunkat:

<https://www.tesa.com/ACXplus/TI-sheet>

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07063>



tesa® ACXplus 7063

Termék Információk

Kiegészítő információk

A termék beltéri használatra ajánlott. Terhelhetőségi követelményekkel rendelkező tartós kültéri alkalmazásokhoz a tesa® ACX^{plus} 707x sorozatot kínáljuk. A lehető legjobb teljesítmény biztosítása érdekében a célunk, hogy teljes mértékben megismerjük az alkalmazást (beleértve az érintett hordozófelületeket is), hogy a legjobb terméket tudjuk javasolni.

Védőréteg opciók:

- PV22: Fehér védőpapír - márkajelzéssel
- PV24: Kék védőfólia - márkajelzés nélkül

Tanúsítványok:

- A tesa® ACX^{plus} 7063 teljesíti az UL 746C szabványt. UL fájl QOQW2.E309290

*tesa® ACX^{plus} 7063 teljesíti az UL 879 szabványt. UL fájl UYMR2.E479260

*LEED-kreditre jogosít

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07063>