

tesa® ACXplus 7072

Termék Információk



500 µm-es kétoldalas akril habhordozós szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7072 sötétfekete akril habhordozós szalag, mely nagy teljesítményű akrilragasztós rendszerből áll. A szalag egyedülálló összetevői kiváló hőűrést nyújtanak, rövid időn át akár 220 °C-ig, valamint kitűnően elviseli az alacsony hőmérsékletet akár -40 °C-ig. A kétoldalas habhordozós szalag ellenáll az öregedésnek, UV-fénynek, vegyszereknek és lágyítószernek. A tesa® ACX^{plus} 7072 szalagot nagy igénybevétellel járó kültéri kötési alkalmazásokhoz terveztük, különösen tesa® Adhesion Promoter termékeinkkel együtt használva. A viszkoelasztikus, habosított tömör akrilmag kiegyenlíti a kötött alkatrészek különböző hőtágulását, kiválóan alakítható szabálytalan felületekhez, valamint kitűnő kötőerőt biztosít.

Alkalmazások

*A tesa® ACX^{plus} 7072 különböző igen nagy igénybevétellel járó kötési és merevítési alkalmazásokhoz használható számos iparágban, például:

*Liftgyártás

*Szállítás és gépjárműipar

*Berendezések gyártása

*Ideálisan használható tesa® Adhesion Promoter termékeinkkel

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	habosított akrilát	• Teljes vastagság	500 µm
• Ragasztóanyag típusa	tiszta akril	• Szín	fekete

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Hosszú távú hőállóság	120 °C	• Rövid távú hőállóság	220 °C
-------------------------	--------	------------------------	--------

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	2 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	12 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	3 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	27 N/cm
• Tapadás PP-hez (kezdeti)	1 N/cm	• Tapadás acélhoz (3 nap után)	27 N/cm
• Tapadás PP-hez (14 nap után)	1 N/cm		



tesa® ACXplus 7072

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07072>