



tesa® ACXplus 7042

Termék Információk



500 µm-es kétoldalas akril habhordozós szalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7042 egy kétoldalas akril habhordozós szalag, mely nagy teljesítményű akrilrendszerből áll, és elsősorban a magas kötőerő, a feszültséget elosztó tulajdonságok, a hőállóság és az időjárás-állóság jellemzik. A termék egyedi összetételének köszönhetően ez a kétoldalas akril habhordozós szalag egyesíti az erős tapadást a nagy dinamikus terhelések elnyelésének és elosztatásának képességével.

A termék viszkoelasztikus magja képes a kötött alkatrészek hőtágulásának ellensúlyozására. A tesa® ACX^{plus} 7042 kiválóan teljesít nehezen ragasztható anyagokon, például porbevonatokon vagy műanyagokon. Innovatív tervezésének köszönhetően a termék még ilyen anyagokkal kombinálva is rendkívül nagy biztonságot nyújt. A tesa® ACX^{plus} 7042 szalag buborékmentes kötést tesz lehetővé. A szürke és a fehér változat kiválóan illeszkedik fém- és műanyag felületekhez, láthatatlan kötést hozva létre.

Alkalmazások

*A tesa® ACX^{plus} 7042 szalag számos kötési alkalmazásra használható a gyártás során, többek között:

- *Díszítőpanelek (pl. hűtőszekrények üvegajtaja)
- *Díszítőelemek (pl. mosogatógépek burkolata, ablakosztó rácsok)
- *Üveg kötése üveghez vagy fémhez (pl. elválasztófalak vagy üvegajtók)

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | filled acrylic | • Teljes vastagság | 500 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 110 °C | • Rövid távú hőállóság | 200 °C |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 7 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 16 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 18 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 24 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 1 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 24 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 1 N/cm | | |



tesa® ACXplus 7042

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=07042>