



tesa® 4952

Termék Információk



tesa® 4952 kétoldalas PE habszalag (1150 µm)

Termékleírás

A tesa® 4952 egy kétoldalas habszalag, amelyet gyakran használnak az építőiparban számos különböző szerelési alkalmazáshoz. A kétoldalas ragasztószalag nagyon jó tapadással rendelkezik, és kiválóan ragad sima felületekhez. A habszalag ellenáll az UV-fénynek, a nedvességnek, a víznek, a vegyi anyagoknak és az öregedésnek. A szalag beltéri és kültéri használatra egyaránt ideális, hosszú távú hőmérséklet-állósága akár 80 °C. A tesa® 4952 kiváló minőségű, fehér, zárt cellás PE-hab hordozóból, jó nyírási ellenállású, módosított akril ragasztóból és pergamen védőrétegből áll. A tesa® 4952 különösen alkalmas lapos tárgyak, például tükrök, táblák és dekorációs anyagok rögzítésére. A habszalag emellett jó ütécscillapítóként is működik, így ideális a különböző tömítési funkciókhoz és az anyagok eltérő hőtágulásának kiegyenlítéséhez. A tesa® 4952 független tanúsítvánnyal rendelkezik a bútortükrök rögzítésére vonatkozóan.

Jellemzők

- Sokoldalú ragasztó a magas azonnali tapadáshoz számos alapfelületen
- Teljesen alkalmas kültéri használatra: UV-, víz- és öregedésálló
- Kompenzálja a különböző anyagok eltérő hőtágulását
- Magas azonnali tapadóerő még kis ragasztási nyomás mellett is
- Nagyon jó ellenállás a hideghatásoknak

Alkalmazások

*Bútortükrök rögzítése

*Gépkocsi tükrök felszerelése

*Funkcionális díszlécek és profilok felszerelése

*Díszítő panel felszerelése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE hab	• Szín	fehér
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia súly	80 g/m ²
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia vastagsága	70 µm
• Teljes vastagság	1150 µm		

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04952>



tesa® 4952

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	200 %	• Rövid távú hőállóság	80 °C
• Szakítószilárdság	10 N/cm	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Hosszú távú hőállóság	80 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó
• Lágyítószernek ellenálló	közepes	• Tapadóképeség	jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Vegyszerálló	jó
• Öregedésállóság (UV)	jó		

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	5 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	7 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	8 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	2.8 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	5 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	5.5 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	8 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	5 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	5 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	7.5 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	8 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	5 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	2.7 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	8 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	2.8 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	6.5 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	5 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	8 N/cm

Kiegészítő információk

A tesa® 4952-t az LGA intézet tesztelte és jóváhagyta tükrök rögzítésére vonatkozóan. Jelentés száma: IWQ FSG 329 1189.

Hámlási szilárdság:

- Azonnali: habfelhasadás acél, alumínium, ABS, PS, PET, PVC, PS, PET, PVC hordozófelületen
- 14 nap után: habfelhasadás acél, alumínium, ABS, PC, PS, PET, PVC, PE, PP hordozófelületen

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04952>