



tesa® 62935

Termék Információk



1000 µm-es kétoldalas polietilén habhordozós szalag

Termékleírás

A tesa® 62935 egy kétoldalas polietilén habhordozós szalag rögzítési alkalmazásokhoz gyártás során. Jó minőségű polietilén habból áll, mely nagy belső erőt biztosít, és tapadós akrilragasztóval van ellátva.

A termék előnyei:

- Sokoldalú ragasztó erős azonnali tapadáshoz számos felületre
- Nagy végső tapadási szint biztonságos kötési teljesítményhez
- Teljeskörűen használható kültéren: UV- és vízálló, ellenáll az öregedésnek
- Kiegyenlíti a különböző anyagok eltérő hőtágulását
- Magas azonnali ragasztóerő még alacsony ragasztási nyomásnál is
- Nagyon jól elnyeli a hősokkot

Jellemzők

#N/A

Alkalmazások

Néhány példa az alkalmazásra a teljesség igénye nélkül:

- Tükrök és színezett üvegpanelek
- Díszítésre használt alumínium fedőlapok a szórakoztatóelektronikai termékeken
- Konyhabútorok ajtófogantyúi
- Öntött műanyag alkatrészek

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | fekete/fehér |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------------|-------|
| • Szakadási nyúlás | 345 % | • Rövid távú hőállóság | 80 °C |
| • Szakítószilárdság | 12 N/cm | • Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
| • Hosszú távú hőállóság | 80 °C | • Statikus szakítószilárdság: 40° | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | jó | • Tapadóképeség | jó |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62935>



tesa® 62935

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	17 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	2.8 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	17 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	2.7 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	8 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	3 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	17 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	12.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	17 N/cm
• Tapadás PET-hez (14 nap után)	17 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	17 N/cm

Kiegészítő információk

Védőfólia-változatok:

- PV0 barna pergamenpapír (71 µm)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62935>