



tesa® 51570

Termék Információk



Kétoldalas nemszőtt szalag

Termékleírás

A tesa® 51570 egy kétoldalas szalag nemszőtt hordozóval. Fém és műanyag anyagok, pl. alumínium, polisztirol, polipropilén, ABS tartós rögzítésére szolgál.

Jellemzők

- A vastag ragasztóréteg jól tapad az egyenetlen felületeken, és nagyon magas kezdeti tapadással rendelkezik.

Alkalmazások

Általános célú szerelés

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | nem szőtt | • Teljes vastagság | 110 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szintetikus kaucsuk | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Hosszú távú hőállóság | 40 °C | • Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
| • Lágyítószernek ellenálló | gyenge | • Statikus szakítószilárdság: 40° | gyenge |
| • Nedvességállóság | jó | • Tapadóképeség | nagyon jó |
| • Öregedésállóság (UV) | közepes | • Vegyszerálló | gyenge |
| • Rövid távú hőállóság | 80 °C | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------|----------|---------------------------------|-----------|
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 5.5 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 9 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (14 nap után) | 7 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 12.5 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 7 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 12 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 12 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 13 N/cm |
| • Tapadás PS-hez (kezdeti) | 8 N/cm | | |



tesa® 51570

Termék Információk

Kiegészítő információk

A tesa® 51570 alkalmazása nem ajánlott, ha hosszabb ideig 60 °C feletti hőmérsékleti terhelés uralkodik.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51570>