




tesa® 62626

Termék Információk



300 µm-es kétoldalas fekete, nagy teljesítményű habszalag

Termékleírás

A tesa® 62626 egy fekete, kétoldalas, vékony habszalag. A szalag fokozott tapadású akril ragasztóval van ellátva.

Jellemzők

- Vastagság: 300 µm
- Nagyon nagy tapadási szilárdság
- A jól alakítható habhordozó kiváló ütésállóságot biztosít
- Kiemelkedő ellenállás az erős, nagy teljesítményű ragasztónak köszönhetően
- Jó tömítő funkció a nedvességgel és porral szemben
- Vízállóság

Alkalmazások

- Érintőpanelek szerelése
- Objektívek rögzítése mobiltelefonokba
- LCD burkolatok / előlapok szerelése notebookokban
- Szerelés egyenetlen felületeken és érdes felületeken

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 300 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | fekete |
| • Liner típusa | PET | • Fedőfólia vastagsága | 50 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|----------|-----------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 340 % | • Statikus szakítószilárdság: 23° | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 6.7 N/cm | • Statikus szakítószilárdság: 40° | nagyon jó |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 12 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 15 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 15.5 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 16 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 12 N/cm | • Tapadás PMMA-hoz (kezdeti) | 15 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 14.5 N/cm | • Tapadás PMMA-hoz (14 nap után) | 16 N/cm |
| • Tapadás üveghez (kezdeti) | 15 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 13 N/cm |
| • Tapadás üveghez (14 nap után) | 16 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 16 N/cm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62626>



tesa® 62626

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62626>