




tesa® 50625

Termék Információk



PET maszkolószalag 200 °C szilikon ragasztóval

Termékleírás

A tesa® 50625 egy áttetsző kék alapszintű porfestő szalag, amely jól alakítható, valamint poliészter hordozóval és szilikon ragasztóval rendelkezik. A tesa® 50625 különböző alkalmazásokhoz használható, különösen maszkolásra a porfestési folyamatok során, felületvédelemre és nem poláros anyagok ragasztásához.

Jellemzők

- Maradéktalan eltávolíthatóság maszkoláshoz és felületvédelemhez
- Jó alakíthatóság, vékony hordozó az éles festékszélekhez
- A maszkolószalag szilikon ragasztórendszere hőállóvá teszi a szalagot, amely akár 30 percig is kibírja a 200 °C-os hőmérsékletet

Alkalmazások

- A tesa® 50625 ideális választás a porfestés során védendő területek lefedésére.
- A hőálló szalag akár 200 °C-os hőmérsékletet is kibír 30 percig
- A tesa® 50625 felületvédelmi alkalmazásokhoz használható
- A maszkolószalag maradéktalanul eltávolítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | PET | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | szilikon | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-----------------------------------|---------|--------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 130 % | • Hőmérsékletállóság (30 perc) | 200 °C |
| • Szakítószilárdság | 50 N/cm | • Kézzel téphetőség | nem |
| • Dielektromos átütési feszültség | 4000 V | • Könnyen eltávolítható | yes |
| • Éles színné szé | igen | • Megfelelőség | igen |
| • Festék megkötés | jó | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.2 N/cm |
|-------------------|----------|

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50625>



tesa® 50625

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50625>