



tesa® 68542

Termék Információk

50 µm-es, kétoldalas átlátszó fóliaszalag

Termékleírás

A tesa® 68542 egy átlátszó, kétoldalas öntapadó szalag, amely PET-hordozóból és fokozott tapadású akril ragasztóból áll.

Jellemzők

- Vastagság: 50 µm
- Jó kezelhetőség a feldolgozási folyamatokban
- Jó ellenállás a kedvezőtlen környezeti feltételekkel szemben
- Kiváló tapadás

Alkalmazások

A tesa® 68542-t általános szerelési és laminálási alkalmazásokhoz használják, különösen az elektronikai iparban.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | átlátszó |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 50 % | • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
| • Szakítószilárdság | 20 N/cm | • Rövid távú hőállóság | 200 °C |
| • Hosszú távú hőállóság | 100 °C | • Statikus szakítószilárdság: 23° | közepes |
| • Lágyítószernek ellenálló | nagyon jó | • Tapadóképeség | jó |
| • Nedvességállóság | nagyon jó | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 5 N/cm | • Tapadás PET-hez (kezdeti) | 5.2 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 6.1 N/cm | • Tapadás PET-hez (14 nap után) | 5.8 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 5 N/cm | • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 2 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 6 N/cm | • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 5.3 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 5.3 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 5.2 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 6.6 N/cm | • Tapadás PC-hez (14 nap után) | 7.9 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 2 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 5 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (14 nap után) | 2.8 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 7.2 N/cm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=68542>



tesa® 68542

Termék Információk

Kiegészítő információk

Védőréteg változatok:

PV20: barna/kék logós pergamenpapír (71 µm; 82 g/m²)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=68542>