


tesa® 60381

Termék Információk



50 µm-es, kétoldalas, szürke, elektromosan vezető szőtt szalag

Termékleírás

A tesa® 60381 egy szürke, kétoldalas, elektromosan vezető öntapadó szalag. Elektromosan vezető szőtt hordozóból és elektromosan vezető akril ragasztóból áll.

A tesa® 60381 főbb jellemzői:

- Kiváló kötés nagyon magas hámlási szilárdsággal
- Jól ellenáll a taszításnak
- Jó elektromos vezetőképesség XYZ irányban még nagy hőmérséklet és páratartalom mellett is
- Jó szakadásállóság

Alkalmazások

- EMC alkalmazások
- FPC földelés
- Antenna földelése
- Elektrosztatikus kisülési alkalmazások

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	vezetőképessé szövet	• Szín	szürke
• Ragasztóanyag típusa	vezetőképessé akrilát	• Fedőfólia színe	átlátszó
• Liner típusa	PET	• Fedőfólia vastagsága	23 µm
• Teljes vastagság	50 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Elektromos érintésállóság z-irányban (azonnali), 95%RH tárolás esetén	0.06 Ohm / square inch	• Statikus szakítószilárdság: 40°	nagyon jó
• Fedőfólia lefejtési ereje	könnyű	• Surface resistance x-y-direction	0.3 Ohm / square
• Rövid távú hőállóság	180 °C		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz (kezdeti)	8 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	10 N/cm
-----------------------------	--------	---------------------------------	---------

Kiegészítő információk

- 50 µm-es erősen tapadó védőfólia (a tekercsen kívül)

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60381>

tesa® 60381

Termék Információk

Kiegészítő információk

- 23 µm-es könnyen leválasztható védőfólia

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=60381>