

tesa® 62530

Termék Információk



3000 µm-es kétoldalas polietilén habhordozós szalag

Termékleírás

A tesa® 62530 egy kétoldalas PE habszalag általános rögzítési feladatokra. Nagyon jól alkalmazkodó, zártcellás PE habhordozóból és egy tapadó akril ragasztóból áll.

Jellemzők

- Jó tapadás erősen strukturált felületeken
- Bőrfelületre való érintkezésre vonatkozó tanúsítvány az ISO 10993-5 és ISO 10993-10 szabvány szerint
- Sokoldalúan alkalmazható ragasztóanyag azonnali magas tapadással számos hordozón
- Teljesen alkalmas kültéri használatra: UV-, víz- és öregedésálló
- Nagy azonnali tapadás még alacsony ragasztónyomás mellett is
- Nagyon jó hidegsokk-elnyelés

Alkalmazások

- Ablakpárkány díszlécek
- Osztólécek
- Por- és nedvességtömítések
- Dekoratív elemek ajtókon

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|--------------|
| • Hátlap anyaga | PE hab | • Teljes vastagság | 3000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | fekete/fehér |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 160 % | • Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
| • Szakítószilárdság | 13.3 N/cm | • Statikus szakítószilárdság: 40° | jó |
| • Hosszú távú hőállóság | 80 °C | • Tapadóképeség | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | jó | • Vegyszerálló | nagyon jó |
| • Rövid távú hőállóság | 80 °C | | |

tesa® 62530

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	6 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	6 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	6 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	2 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	6 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	2 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	6 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	6 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	6 N/cm

Kiegészítő információk

Bélésváltozatok:

- PV0 barna glassine papír (71 µm)
- PV10 piros átlátszó PP fólia (120 µm)

Leválasztási tapadás:

- Azonnal: habhasadás acélon, alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-en, PET-en, PVC-n
- 14 nap után: habhasadás acélon, alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-en, PET-en, PVC-n, PE-n, PP-n

A hosszú távú csillapítási tulajdonságokat és a hőállóságot az ift Institute, Németország tanúsította (Jelentés sz.: 13-003011-PR02)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=62530>