

tesa® 4651

Termék Információk



Prémium akrilbevonatú színes szövetszalag

Termékleírás

A tesa® 4651 egy robusztus, kiváló minőségű, akrilbevonatú szövetszalag. Az alapja egy 145-ös hálós, szövött műselyemszövet hordozó és egy természetes gumi ragasztó. A termék papíralapú védőréteggel is kapható jumbo-roll formátumban (tesa® 4651 PV9).

Fenntartható Szempontok

- 68% bioalapú tartalom a teljes termékben a védőréteg nélkül (tömegszázalékban)



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- A szövetszalag jól alakítható, és kiváló kopásállósággal, nagy szakítószilárdsággal, valamint többféle, akár durva felületen is nagyon jó tapadással rendelkezik.
- A szalag nagy tapadása és rövid érintkezési ideje biztosítja a gyors felhelyezést és a megbízható ragasztást már röviddel a felhelyezés után.
- A szalag kézzel, precíz és egyenes szélékkel, hosszirányban és keresztben is szakítható.**
- Besorolás2 az FMVSS302 szerint: SE/NBR1

Alkalmazások

- Maszkolás homokfúvás, bevonatolás, festékszórás stb. közben
- Szállítmányok, például csövek vagy profilok kötegelése és megerősítése
- Vezetékek, kábelek stb. címkézése, színkódolása vagy jelölése
- Csőkötések, fémdobozok és csövek tartós tömítése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	Akril bevonatú szövet	• Teljes vastagság	310 µm
• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	• Fedőfólia színe	sárga
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia vastagsága	76 µm
• Bioalapú (tömeg szerint)	68 %		

tesa® 4651

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	13 %	• Kopásállóság	nagyon jó
• Szakítószilárdság	100 N/cm	• Szemnagyság	145 threads/inch ²
• Egyenesen téphető szélek	nagyon jó	• Temperature resistance	130 °C
• Kézzel téphetőség	nagyon jó	(removability from aluminum	
• Könnyen rá lehet írni	igen	after 30 min exposure)	
		• Water resistance	jó

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 3.3 N/cm

Kiegészítő információk

*önkioltó / nincs égési sebesség az FMVSS 302 szerint nem gyúlékony anyagból készült kompozitként tesztelve

Megfelel az LV 312-1 szerinti dielektromos szilárdsági követelményeknek

Az alábbi listában megtalálhatók a RAL számok, amelyek a tesa® 4651 színeinek felelnek meg:

- Sárga, 17-es kód: RAL 1016
- Piros, 19-es kód: RAL 3000
- Kék, 11-es kód: RAL 5015
- Zöld, 37-es kód: RAL 6018
- Szürke, 55-ös kód: RAL 7000
- Barna, 45-ös kód: RAL 8003
- Fekete, 04-es kód: RAL 9005
- Fehér, 08-as kód: RAL 9010

tesa® 4651

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4651>