

tesa® ACXplus 7808 Black Line

Termék Információk

tesa® ACX^{plus} Black Line 800µm



Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 7808 mélyfekete akrilhab szalag külső tartozékok rögzítéséhez. Módosított akrilhab magjának köszönhetően kiválóan ellenáll a hidegsoknak, mert még extrém alacsony hőmérsékleten is megbízható kötést biztosít. A tesa® ACX^{plus} 7808 viszkoelasztikus, ezért optimálisan elnyeli és elvezeti a dinamikus és statikus terheléseket. Ez a kivételes képesség lehetővé teszi, hogy a tesa® ACX^{plus} 7808 kompenzálja a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulása által okozott extrém fizikai feszültségeket gyorsan változó hőmérsékleten.

Jellemzők:

- Viszkoelasztikus akrilhab mag a ragasztott alkatrészek eltérő hőtágulásának kompenzálására
- Kiváló teljesítmény hidegsokkal szemben
- Mélyfekete szín a jobb megjelenésért és a felhasználás fokozott rugalmasságért
- Zárt cellás akrilhab mag a megbízható tömítéshez, hogy megakadályozza a víz behatolását
- Ellenáll a magas páratartalomnak és az UV-nak

Jellemzők

0

Alkalmazások

Az alábbiak tartós külső rögzítése:

- Karosszéria oldalsó díszlécek és díszítőelemek
- Emblémák
- Spoilerek
- Antennák
- Oszlopdíszítések

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	habosított akrilát	• Teljes vastagság	800 µm
• Ragasztóanyag típusa	módosított akrilát	• Szín	deep black
• Liner típusa	PE/PP protection film		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	1400 %	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• Nedvességállóság	nagyon jó		

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=7808>

tesa® ACXplus 7808 Black Line

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 22 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 26 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (3 nap után) | 22 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 26 N/cm |
| • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 16 N/cm | | |

Kiegészítő információk

PV 24 = Kék szilikonozott HDPE fólia hordozó

PV 25 = Fehér szilikonozott PE-bevonatú papírhordozó

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=7808>