

tesa® 4939

Visszaszedhető, kétoldalas ragasztószalag

Termék Információk



Visszaszedhető kétoldalas poliészter szövet, differenciális gumi alapú ragasztós rendszer

Termékleírás

A tesa® 4939 egy kétoldalas padlószőnyeg rögzítő szalag, mely differenciális gumis ragasztós rendszerrel kombinált erős poliészter szövet hordozóból áll. Ezt a szalagot gyakran használják ideiglenes padlók lefektetésére rendezvények vagy felújítás során. A különleges összetételű ragasztó a nyitott oldalon nagy kezdeti kötőerőt biztosít, és lehetővé teszi a szalag maradványanyag mentes eltávolítását a leggyakrabban használt felületről, akár 14 nap után is. A tesa® 4939 erős tartást biztosít különböző magas és alacsony felületi feszültségű felületen. Ennek a padlószőnyeg ragasztó szalagnak kiváló a statikus nyírással szembeni ellenállása, és kézzel eltérhető.

Alkalmazások

*A tesa® 4939 szalag ideiglenes padlóborítások rögzítésére használható vásárokon, kiállításokon, gyűléseken és felújításoknál

*Ez a szalag kézzel eltérhető, és maradványanyag mentesen, nyom nélkül eltávolítható.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	szövet	• Teljes vastagság	235 µm
• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	• Szín	fehér
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia színe	barna

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	25 %	• Rövid távú hőállóság	80 °C
• Szakítószilárdság	38 N/cm	• Statikus szakítószilárdság 70°C	közepes
• Hosszú távú hőállóság	40 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó
• Nedvességállóság	jó	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Öregedésállóság (UV)	közepes	• Vegyszerálló	jó

tesa® 4939

Visszaszedhető, kétoldalas ragasztószalag

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|--|----------|---|----------|
| • Tapadás PE-hez (kezdeti) | 2.5 N/cm | • Tapadás PP-hez (fedett oldal, 14 nap után) | 5 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (14 nap után) | 2 N/cm | • Tapadás PP-hez (fedett oldal, kezdeti) | 6.5 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (fedett oldal, 14 nap után) | 5 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 7.5 N/cm |
| • Tapadás PE-hez (fedett oldal, kezdeti) | 4.5 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 5.5 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 4.5 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, 14 nap után) | 8 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 2.5 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, kezdeti) | 9 N/cm |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4939>