

tesa® 51977

Termék Információk



Kétoldalas fóliás szalag

Termékleírás

A tesa® 51977 egy fehér, kétoldalas öntapadó szalag, amely PP-fólia hordozóból és fokozott tapadású akril ragasztóból áll.

Jellemzők

- Az erős kezdeti tapadás és adhézió kiváló kombinációja
- Biztos kötés még kritikus anyagokon, mint a PP és PE, valamint érdes felületeken is
- Jó hőmérsékleti ellenállás

Alkalmazások

- Szőnyegek és szegélyek rögzítése
- Nehéz dekorációs anyagok és displayek felszerelése
- Táblák felszerelése

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PP fólia	• Szín	fehér
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia súly	80 g/m ²
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia színe	barna
• Teljes vastagság	240 µm	• Fedőfólia vastagsága	69 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	20 %	• Rövid távú hőállóság	120 °C
• Szakítószilárdság	133 N/cm	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Hosszú távú hőállóság	60 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	közepes
• Lágyítószernek ellenálló	jó	• Tapadóképesség	jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Vegyszerálló	jó
• Öregedésállóság (UV)	jó		

tesa® 51977

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	12 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	10.5 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	13.5 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	8 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	10.5 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	9.5 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	11.5 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	12 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	14.5 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	14 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	15.5 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	10.5 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	7.5 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	16 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	8.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	12.6 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	10 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	13 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51977>