
tesa® 7100

Termék Információk



100µm egyoldalas egyszínű fekete fóliás szalag

Termékleírás

A tesa® 7100 egy egyszínű fekete, egyoldalas öntapadó szalag, amely fekete PET-fólia hordozóból és fokozott tapadású fekete akril ragasztóból áll.

Jellemzők

- Vastagság: 100 µm
- Kiváló fényzáró teljesítmény
- Kiváló hámlási szilárdság és nyírási ellenállás
- Jól ellenáll a taszításnak
- Kiváló kezelhetőség a feldolgozási folyamatokban
- Pórusmentes termékkialakítás
- Nagyon nagy elektromos ellenállás
- Kiváló ellenállás a kedvezőtlen környezeti feltételekkel szemben

Alkalmazások

- Kábelek vagy szerkezeti alkatrészek rögzítése LED fényforrásokban vagy síkképernyőkben
- Fényárnyékolás fogyasztói elektronikai alkatrészekben

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PET fólia	• Teljes vastagság	100 µm
• Ragasztóanyag típusa	akril	• Fedőfólia vastagsága	70 µm
• Liner típusa	pergamen		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	80 %	• Nedvességállóság	jó
• Szakítószilárdság	60 N/cm	• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó
• Dielektromos átütési feszültség	7500 V	• Statikus szakítószilárdság: 40°	nagyon jó
• Keresztüljárhatóság <	0.005 %	• Tapadóképesség	jó
• Lágyítószernek ellenálló	jó		

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=7100

tesa® 7100

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás ABS-hez (kezdeti) 7.3 N/cm
- Tapadás ABS-hez (14 nap után) 7.9 N/cm
- Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) 6.7 N/cm
- Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) 8.5 N/cm
- Tapadás üveghez (kezdeti) 8.1 N/cm
- Tapadás üveghez (14 nap után) 9 N/cm
- Tapadás PC-hez (kezdeti) 7.6 N/cm
- Tapadás PC-hez (14 nap után) 9.1 N/cm
- Tapadás acélhoz (kezdeti) 7.5 N/cm
- Tapadás acélhoz (14 nap után) 9.5 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: http://l.tesa.com/?ip=7100