


tesa® 58334

100µm D/S PET



Termék Információk

A tesa® 58334 egy 100 µm vastag, differenciált, kétoldalas, átlátszó PET szalag, amely tapadó akril ragasztóval van ellátva.

Termékleírás

A tapadó akril ragasztó kiváló kezdeti tapadást biztosít poláris hordozókon, és alkalmas durva felületekre, például csillámlemezre is. PET hordozója kiváló feldolgozási teljesítményt garantál. Az üvegszál erősített hátlap biztosítja, hogy a szalag könnyen eltávolítható legyen, ragasztómaradvány nélkül az alkalmazás során.

Jellemzők

- Rendkívül gyors nedvesítés durva felületen, például csillámlapokon (>1,2N/cm)
- Kiemelkedő alkalmazkodóképesség
- Kiváló kezdeti tapadási szilárdság
- Jó kezelhetőség az átalakítási folyamat során
- Jó ellenállás kifejezetten nagy igénybevételű autóiipari környezeti feltételek mellett

Alkalmazások

A tesa® 58334 különösen erősen igénybe vett áramforrások esetében fejlesztették ki szerelési, laminálási és átalakítási alkalmazásokhoz, kiváló nedvesítő teljesítménnyel a nyitott oldalán.

Szerelések áramforrásokban vagy laminálási alkalmazásokban, például:

- Csillám szerelése
- Aerogél szerelése
- egyéb nagy igénybevételű szerelések

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PET	• Szín	átlátszó
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia színe	brown/blue logo
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia vastagsága	69 µm
• Teljes vastagság	100 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Dielektromos átütési feszültség	5900 V	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Hosszú távú hőállóság	125 °C	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Nedvességállóság	jó		

tesa® 58334

100µm D/S PET

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---|----------|
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 5.6 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 9.7 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 9.5 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, 14 nap után) | 9.4 N/cm |
| • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 7 N/cm | • Tapadás acélhoz (fedett oldal, kezdeti) | 6.1 N/cm |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58334>