

tesa® 51571

Termék Információk



Kétoldalas nem szövött szalag

Termékleírás

A tesa® 51571 egy kétoldalas szalag nem szövött szövet hordozóval, szintetikus gumi ragasztóval és papír védőfóliával. A szalag kitűnően köt kis energiájú felületekre, jó kezdeti tapadású és rövid a behatási ideje. A vastag ragasztós rétegnek köszönhetően a szalag nagyon jól köt még durva és egyenetlen felületekre is. A tesa® 51571 szalag ideális beltéri alkalmazásokra. A tesa® 51571 szalagot elsősorban fémek és műanyagok, például alumínium, polisztirol, polipropilén és ABS tartós rögzítésére használják. Mivel kézzel eltérhető, nagyon kényelmes a használata.

Alkalmazások

- *Használható párologtatólemezek rögzítésére a hűtőgépgyártásban
- *Alkalmas fémek és műanyagok tartós rögzítésére
- *Ideális nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz
- *Durva és egyenetlen felületekre is tapad
- *Ragasztós rögzítést biztosít poszterekhez

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	nem szövött	• Szín	áttetsző
• Ragasztóanyag típusa	szintetikus kaucsuk	• Fedőfólia súly	78 g/m ²
• Liner típusa	pergamen	• Fedőfólia színe	barna
• Teljes vastagság	160 µm	• Fedőfólia vastagsága	70 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	2 %	• Rövid távú hőállóság	80 °C
• Szakítószilárdság	9 N/cm	• Statikus szakítószilárdság 70°C	jó
• Hosszú távú hőállóság	40 °C	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Nedvességállóság	jó	• Statikus szakítószilárdság: 40°	nagyon jó
• Öregedésállóság (UV)	közepes	• Tapadóképeség	nagyon jó

tesa® 51571

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	11.8 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	9 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	13 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	12.4 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	13.4 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	12 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	8 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	13 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	8.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	12.5 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	10.6 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	13 N/cm
• Tapadás PP-hez (kezdeti)	9 N/cm	• Tapadás acélhoz (fedett oldal, kezdeti)	12.5 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51571>