

tesa® flameXtinct 45063

Termék Információk



800µm lángálló akrilmagos szalag

Termékleírás

A tesa® flameXtinct termékcsalád többféle nagy teljesítményű ragasztószalag megoldást tartalmaz rögzítési alkalmazásokhoz. A tesa® flameXtinct termékcsalád minden tagját jellemzik az alábbi tulajdonságok:

- Lángálló
- Halogénmentes
- Erős és tartós kötés
- Széles termékválaszték

A tesa® flameXtinct 45063 800 µm-es akrilmagos ragasztószalag olyan tartós kötési alkalmazásokhoz használható, ahol specifikus követelmény, hogy a termék lángálló legyen. Az akrilmag lehetővé teszi a hőtágulás kompenzálását, és nagyon jó tapadást biztosít többféle felületen. A termék a következő tulajdonságokkal rendelkezik:

- Bizonyított lángálló tulajdonságok a FAR 25.853(a) F melléklet 1. része és az UL 94 V-2 szabvány szerint
- Viszkoelasztikus terméktulajdonságok

Alkalmazások

- Rögzítés felvonófülkékben
- Kötések repülőgépkabinok belsejében
- Rögzítés vasúti járművekben
- Tengeri járművek
- Járműipar

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | filled acrylic | • Teljes vastagság | 800 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | fehér |
| • Liner típusa | PE bevonatú papír | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 100 °C | • Rövid távú hőállóság | 200 °C |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|

Tapadási értékek

- | | | | |
|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
| • Tapadás ABS-hez (kezdeti) | 25 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 17 N/cm |
| • Tapadás ABS-hez (14 nap után) | 44 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 32 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (kezdeti) | 8 N/cm | • Tapadás acélhoz (3 nap után) | 32 N/cm |
| • Tapadás PP-hez (14 nap után) | 9 N/cm | | |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=45063>

tesa® flameXtinct 45063

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=45063>