

tesa® 4688

Extraerős szövet szalag

Termék Információk



Univerzális polietilén bevonatú szövet szalag

Termékleírás

A tesa® 4688 normál minőségű polietilén bevonatú szövet szalag. 55-ös szövési sűrűség jelzőszámú szőtt szövet-hordozóval rendelkezik, mely nyomásérzékeny, természetes gumi ragasztóval van bevonva. Ez a szövet szalag kitűnően ragad még durva felületekre is, jól tapad, és nagy kezdeti kötőerővel rendelkezik. A tesa® 4688 tipikus javító szalag, mely számos célra kényelmesen használható, és kiválóan kezelhető. Ez a szövet javító szalag vízálló, 110 °C-ig hőálló, ellenáll a dörzsölésnek, és könnyen letekerhető. Mivel kézzel eltérhető, alkalmazása igen egyszerű. Ezenkívül a tesa® 4688 atomerőművekben való felhasználásra is tanúsítva van. Többféle színben rendelhető.

Jellemzők

Erős tapadás, még durva felületeken is

Vízálló

Könnyen letekerhető

Összes halogéntartalom < 1000 ppm

Összes kén tartalom < 1000 ppm

Alkalmazások

*A tesa® 4688 alkalmazások széles skálájára használható, például jelölésre, maszkolásra, csomagolásra, védelemre, rögzítésre és lezárásra

*Ez az univerzális szövet szalag védelemre használható homokfúvás közben

*A szövet szalag építkezéseken, vakolás során műanyag fóliák rögzítésére is alkalmas

*A szalag kartondobozok, fémedények stb. lezárására is használható

*A tesa® 4688 huzalok rögzítésére és kábelek kötegelésére is használható

*A tesa® 4688 felhasználható fóliák összeillesztésére és alkatrészek megjelölésére karbantartás alatt álló atomerőművekben

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PE extrudált szövet	• Liner típusa	egyáltalán nem
• Ragasztóanyag típusa	természetes gumi	• Teljes vastagság	260 µm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4688>

tesa® 4688

Extraerős szövetszalag

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	9 %	• Kopásállóság	jó
• Szakítószilárdság	52 N/cm	• Szemnagyság	55 count per square inch
• Dielektromos átütési feszültség	2900 V	• Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure)	110 °C
• Egyenesen téphető szélek	jó	• Water resistance	jó
• Kézzel téphetőség	jó		

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4.5 N/cm

Kiegészítő információk

- Megfelel az LV 312-1 szerinti dielektromos szilárdsági követelményeknek, 7500 Volt (3 réteg)

- Megfelel a Siemens AG TLV 9027/01/06 szabvány atomerőművekben való használatra vonatkozó követelményeinek.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4688>