

tesa® 4438

Termék Információk



Lapos hordozós papír UV felületvédő szalag

Termékleírás

A tesa® 4438 UV-felületvédő szalagunk egy sima és vízálló papír alapból áll, amelyet egy speciális akrilátból készült ragasztóval látunk el. Ez a kombináció nagy tartósságot és hőmérsékletállóságot biztosít. Az ugyancsak magas UV-állóságának köszönhetően akár 12 hétig is használható a szabadban, és maradék nélkül eltávolítható. Ragasszon egyszer, fessen többször: Felületvédő szalagunkkal a festők hatékonyabban dolgoznak, időt takarítanak meg és megalapozzák a tökéletes festési munkát. A tesa®4438 ezen felül érzékeny és érdes felületeken is megtapad, kézzel szakítható és kényelmesen használható, miközben lehetővé teszi az éles festékszélek kialakítását, ami különösen alkalmassá teszi a tesa®4438-at arra, hogy nagy értékű felületek szállításakor vagy tárolásakor védőszalagként használják.

<span class="ql-size-normal" style="background-color: var(--palette-white, #ffffff); color: var(--attrpanel-color-text, #1a2028)

Jellemzők

- Tartós hordozó a felületvédelmi alkalmazásokhoz
- Kiváló kültéri ellenállás akár 12 hétig
- Érzékeny és érdes felületekre alkalmas
- Jó tapadás a vízben oldódó akrilfestékeken

Alkalmazások

- A tesa® 4438 professzionális festési munkákhoz, homlokzatfelújításokhoz és egyéb kültéri alkalmazásokhoz ajánlott (legfeljebb 12 hétig)
- Az UV felületvédő szalagot a nagy értékű felületek szállítás vagy tárolás közbeni védelmére használják
- A tesa® 4438 rövid távú maszkolásra használható hullámforrasztás és más magas hőmérsékletű folyamatok során

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | ívpapír | • Teljes vastagság | 167 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------|-----|---------------------|---------|
| • Szakadási nyúlás | 5 % | • Szakítószilárdság | 33 N/cm |
|--------------------|-----|---------------------|---------|

tesa® 4438

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4 N/cm

Kiegészítő információk

Az igénybevételnek kitett felületeken a ragasztószalagok eltávolításakor nyomot hagyhatnak. Ezért a felhasználás előtt erősen javasoljuk az alkalmazási próbát.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4438>