

tesa® 4962

Termék Információk



Prémium kétoldalas nem szőtt ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® 4962 nem szőtt hordozóból és ragadós akril kötőanyagból álló, kétoldalas szalag.

A tesa® 4962 különleges jellemzői:

- Nagyon jó tapadási értékek különböző hordozófelületeken
- Kitűnő nedvesítési (tapadási) erő durva felületeken
- Kitűnő hőállóság

Fenntartható Szempontok

- tesa® Fenntarthatóbb papírbélés
- Felelős forrásból származó papírbélés (tanúsított)
- Fehérítetlen papír 30% újrahasznosított rostokkal.



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Alkalmazások

Műanyag és hab alkatrészek, nehéz papír, textil és bőr felragasztása

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	nem szőtt	• Szín	áttetsző
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia súly	80 g/m ²
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia színe	barna
• Teljes vastagság	160 µm	• Fedőfólia vastagsága	69 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	3 %	• Rövid távú hőállóság	200 °C
• Szakítószilárdság	8 N/cm	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Hosszú távú hőállóság	80 °C	• Statikus szakítószilárdság: 40°	közepes
• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C	• Tapadóképeség	nagyon jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Vegyszerálló	jó
• Öregedésállóság (UV)	nagyon jó		

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4962>

tesa® 4962

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	11 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	10.5 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	12 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	8.5 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	10 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	10 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	10.5 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	12 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	13 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	13 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	14 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	11 N/cm
• Tapadás PC-hez (fedett oldal, 14 nap után)	14 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	15 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	6.5 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	11.5 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	7 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	12 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	9.5 N/cm		

Kiegészítő információk

Védőborítás variációk:

PV0 barna pergamenpapír (71 µm)

PV6 piros MOPP-fólia (80 µm)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4962>