

tesa® 4319

Termék Információk



Erősen gyűrt és rugalmas maszkolószalag festéshez - különösen az ívekhez

Termékleírás

A tesa® 4319 egy nagyon rugalmas és jól alakítható maszkolószalag, amely erősen gyűrt papírhordozóból és természetes gumi ragasztóból áll. A rugalmas maszkolószalag különösen hasznos az ívek ragasztásához.

Fenntartható Szempontok

- 67% bioalapú tartalom a teljes termékben a bélés nélkül (tömeg szerint).



További információért: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Jellemzők

- A krepp hordozó nagy nyúlása miatt különösen alkalmas 3 dimenziós tárgyakhoz.
- A vastag ragasztórétegnek köszönhetően a maszkolószalag még durva felületeken is megbízhatóan tart.
- A tesa® 4319 erős és rugalmas papírhordozója még olyan alkalmazásokhoz is alkalmassá teszi, mint a felületvédelem, ahol nagy mechanikai ellenállásra van szükség.
- A rugalmas maszkolószalaggal megtakaríthatja az időigényes javításokat.
- A kiváló minőségű felületvédő szalagot szakszerű kivitelezéssel kombinálva optimális eredményeket érhet el a munkájában.

Alkalmazások

- A tesa® 4319 egy rugalmas maszkolószalag, amely ideális különböző festési alkalmazásokhoz, különösen az ívek maszkolásához.
- A maszkolószalag gyors és megbízható maszkolást biztosít még durva felületeken is.
- A szalag felhelyezés közbeni nyújtása lehetővé teszi a szalag alkalmazását akár íveken vagy 3 dimenziós tárgyakon is.
- A szalag kézzel szakítható

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|-----------------------|----------------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | erősen kreppelt papír | • Bioalapú (tömeg szerint) | 67 % |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | • Teljes vastagság | 375 µm |

tesa® 4319

Termék Információk

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	58 %	• Hőmérsékletállóság (60 perc)	60 °C
• Szakítószilárdság	24 N/cm	• Kézzel téphetőség	nagyon jó
• Hőmérsékletállóság (30 perc)	60 °C		

Tapadási értékek

• Tapadás acélhoz	4.5 N/cm
-------------------	----------

Kiegészítő információk

Ajánlás: A kreppelt hordozó nyújtása jól meghatározott festékszéleket és jó tapadást biztosít.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4319>