

tesa® 4174

Termék Információk



Magas hőmérsékleten használható vékony szalag festéshez

Termékleírás

A tesa® 4174 magas hőmérsékleten használható vékony polivinil-klorid maszkoló szalag, természetes gumi ragasztóval. A vékony szalag rugalmassága miatt ideális választás görbék és többdimenziós felületek borításához. Mivel különösen pontos és sima festett szegélyeket biztosít, számos különféle festési művelethez alkalmazható. Ezenkívül a tesa® 4174 szalag kiválóan ellenáll a nagynyomású mosásnak, stencilezésre alkalmas, nagyon jól tapad rá a festék, és gátolja az égést. Ez a vékony szalag kiemelkedően hőálló, és jól tűri a kemencés szárítás során bekövetkező méretváltozásokat. A magas hőmérsékleten használható szalag kényelmesen kezelhető, mivel kézzel eltérhető, és maradványanyag mentesen eltávolítható.

Alkalmazások

- *A tesa® 4174 szalag maszkolási feladatokra és vékony vonalakat igénylő alkalmazások széles skálájához alkalmas
- *Ez a vékony szalag nagyon pontos élek létrehozását teszi lehetővé hagyományos vagy szórópisztolyos festés során
- *A tesa® 4174 szalag papír védőszalaggal is rendelhető, további feldolgozáshoz és stencilezéshez
- *A tesa® 4174 szalag igény esetén egyedi stancolt formában is rendelhető tesa® 54174 néven

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Hátlap anyaga | PVC fólia | • Teljes vastagság | 110 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | természetes gumi | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|--------------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Szakítószilárdság | 25 N/cm | • Kézzel téphetőség | nagyon jó |
| • Éles színű szél | igen | • Könnyen eltávolítható | igen |
| • Festék megkötés | igen | • Stancoláshoz megfelelő | igen |
| • Hőmérsékletállóság (60 perc) | 150 °C | | |

Tapadási értékek

- | | |
|-------------------|----------|
| • Tapadás acélhoz | 3.7 N/cm |
|-------------------|----------|

tesa® 4174

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4174>