


tesa® 4928

Termék Információk



125 µm-es, kétoldalas átlátszó fóliaszalag

Termékleírás

A tesa® 4928 egy átlátszó, kétoldalas öntapadó szalag, amely PET-hordozóból és módosított akril ragasztóból áll.

Jellemzők

- A kiváló tartóerő és ragasztási teljesítmény kiemelkedő egyensúlya
- Megfelelő ragasztás még kritikus felületeken is, például különböző habokon és gumi anyagokon, valamint magas hőmérsékleten is
- Magas kezdeti tapadás a ragasztási felülethez való azonnali tapadás érdekében

Alkalmazások

- Akkumulátorok szerelése elektronikus eszközök akkupakkjaiba
- ABS műanyag alkatrészek szerelése az autóiparban
- Dekoratív profilok és díszlécek szerelése a bútoriparban

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PET fólia | • Teljes vastagság | 125 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | akril ragasztó | • Szín | átlátszó |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Szakadási nyúlás | 50 % | • Rövid távú hőállóság | 200 °C |
| • Szakítószilárdság | 20 N/cm | • Statikus szakítószilárdság: 23° | jó |
| • Hosszú távú hőállóság | 100 °C | • Statikus szakítószilárdság: 40° | jó |
| • Lágyítószernek ellenálló | jó | • Tapadóképeség | nagyon jó |
| • Nedvességállóság | nagyon jó | • Vegyszerálló | jó |
| • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó | | |

tesa® 4928

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	8.2 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	8.7 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	9.7 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	4.8 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	8.1 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	6.4 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	11.1 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	8.8 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	10.3 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	9.4 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	11.5 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	7.2 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	4.9 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	10.1 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	5.4 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	11.2 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	7.4 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	12.8 N/cm

Kiegészítő információk

Védőborítás variációk:

PV0 barna pergamenpapír (71µm; 82g/m²)

PV6 piros MOPP-fóla (80µm; 72g/m²)

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=4928>