

tesa® 58381

Termék Információk

tesa® 58381

Termékleírás

A 25µm vastag fehér PET fólia kiváló elektromos szigetelőképeséget biztosít. A PET hordozó lehetővé teszi, hogy a szalag ragasztómaradvány nélkül lehúzható legyen, és kedvező a feldolgozási folyamat során. FR-módosított akrilt tartalmaz, így a szalag megfelel az UL94 VTM-2 FR tűzállósági szintnek.

Jellemzők

- Nagyon jó tapadási erő
- Bizonyos lángállósági szint: VTM2 az UL94 szerint
- Kiváló elektromos szigetelőképeség
- Feldolgozásbarát
- Halogénmentes

Alkalmazások

- Elektromos szigetelővédelem fém alkatrészekon tűzállósági teljesítménnyel
- Tűzvédelmi anyagok kapszulázása

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|------------|------------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | PET | • Teljes vastagság | 50 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | FR acrylic | • Fedőfólia színe | átlátszó |
| • Liner típusa | PET fólia | • Fedőfólia vastagsága | 25 µm |

Termékválaszték

- | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|-------|
| • Elérhető liner | PET fólia | • Elérhető színek | fehér |
|------------------|-----------|-------------------|-------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 111.5 % | • Dielektromos átütési feszültség | 6000 V |
| • Szakítószilárdság | 39.9 N/cm | | |

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|--------|------------------------------------|----------|
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 5 N/cm | • Adhesion to ASTM (initial) | 5.6 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 6 N/cm | • Adhesion to ASTM (after 14 days) | 6.5 N/cm |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58381>

tesa® 58381

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58381>