


tesa® 58357

Termék Információk



egy 100 µm vastag, egyoldalas, átlátszó PET fóliás ragasztószalag.

Termékleírás

A módosított akril ragasztó ennek a terméknek nagyon jó tapadási szilárdságot és kiváló visszarúgás elleni tulajdonságot biztosít az élettartama során. Az 50 µm vastag, átlátszó PET fólia hátlap kiváló elektromos szigetelő tulajdonságot nyújt. A PET hordozó kiváló feldolgozhatóságot biztosít. Továbbá megfelel a szigorú autóiipari környezeti és hosszú távú tartóssági követelményeknek is.

Jellemzők

- Kiváló elektromos szigetelő tulajdonság az akkumulátor élettartamával együtt.
- Nagyon jó tapadási szilárdság poláros hordozón.
- Kiemelkedő visszarúgás elleni teljesítmény az éleken.
- Jól alkalmazható átalakítási vagy stancolási folyamatokhoz.

Alkalmazások

- Elektromos szigetelés visszarúgás elleni tulajdonsággal.

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PET	• Szín	átlátszó
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia színe	átlátszó
• Liner típusa	PET	• Fedőfólia vastagsága	36 µm
• Teljes vastagság	100 µm		

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	130 %	• Maximális hőmérséklet-ellenállás	120 °C
• Szakítószilárdság	70 N/cm	• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C
• Breakdown voltage	9 KV	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Dielectric strength	90 kV/mm	• Temperature resistance (-40°C)	jó
• Hőmérsékletállóság	nagyon jó	• Temperature resistance (125°C)	jó

tesa® 58357

Termék Információk

Tapadási értékek

- | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------------|----------|
| • Tapadás alumíniumhoz (kezdeti) | 5.9 N/cm | • Tapadás PET-hez (kezdeti) | 4.1 N/cm |
| • Tapadás alumíniumhoz (14 nap után) | 9.2 N/cm | • Tapadás PET-hez (3 nap után) | 7.9 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 6 N/cm | • Tapadás acélhoz (kezdeti) | 6.8 N/cm |
| • Tapadás PC-hez (3 nap után) | 6.8 N/cm | • Tapadás acélhoz (14 nap után) | 10 N/cm |

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=58357>