

tesa® 61970

Termék Információk



220µm kétoldalas PP fóliás dobozlezáró ragasztószalag fingerlifttel

Termékleírás

A tesa® 61970 egy átlátszó, kétoldalas ragasztószalag, amely PP hordozóból és erősen tapadó akril ragasztóból áll. A kétoldalas fóliás dobozlezáró szalag hullámkarton dobozok lezárására lett tervezve, és az INGEDE módszer szerint újrahasznosításbarát. Az akril ragasztó megbízható tapadást biztosít magas hőmérsékleten és durva kartonfelületeken is. A tesa® 61970 fingerlifttel (meghosszabbított hordozóval) rendelkezik a kényelmes eltávolításért.

Jellemzők

- Gyors hordozó eltávolítás a fingerlift révén
- Magas kezdeti tapadás a gyors lezáráshoz
- Megbízható tapadó teljesítmény magas hőmérsékleten és durva hullámkarton felületeken is
- Újrahasznosításbarát az INGEDE módszer szerint

Alkalmazások

- A tesa® 61970 kifejezetten hullámkarton dobozok lezárására lett tervezve
- Öntapadó csomagküldő dobozokhoz
- CD- és könyvdobozok lezárása

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

• Hátlap anyaga	PP fólia	• Szín	átlátszó
• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	• Fedőfólia súly	102 g/m ²
• Liner típusa	papír	• Fedőfólia színe	fehér
• Teljes vastagság	220 µm	• Fedőfólia vastagsága	84 µm

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

• Szakadási nyúlás	150 %	• Öregedésállóság (UV)	jó
• Szakítószilárdság	50 N/cm	• Rövid távú hőállóság	130 °C
• Hosszú távú hőállóság	80 °C	• Statikus szakítószilárdság: 23°	jó
• Lágyítószernek ellenálló	jó	• Statikus szakítószilárdság: 40°	jó
• Minimális hőmérsékletállóság	-40 °C	• Tapadóképeség	jó
• Nedvességállóság	nagyon jó	• Vegyszerálló	jó

tesa® 61970

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (kezdeti)	12.5 N/cm	• Tapadás PET-hez (14 nap után)	11.5 N/cm
• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	14.5 N/cm	• Tapadás PP-hez (kezdeti)	8.5 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (kezdeti)	11.5 N/cm	• Tapadás PP-hez (14 nap után)	10 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	12.5 N/cm	• Tapadás PS-hez (kezdeti)	13 N/cm
• Tapadás PC-hez (kezdeti)	15 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	14.5 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	16.5 N/cm	• Tapadás PC-hez (kezdeti)	11.5 N/cm
• Tapadás PE-hez (kezdeti)	7 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	17.5 N/cm
• Tapadás PE-hez (14 nap után)	8 N/cm	• Tapadás acélhoz (kezdeti)	13 N/cm
• Tapadás PET-hez (kezdeti)	11 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	13.5 N/cm

Kiegészítő információk

Tekercsek használatakor ajánlott a tesa® adagoló alkalmazása az optimális eredményért.

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=51970FL>