

tesa® ACXplus 73210

Termék Információk

1000 µm kétoldalas akrilmagos ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 73210 egy nagy teljesítményű, kétoldalas akrilhab ragasztószalag, amely kiváló átlátszósággal rendelkezik. Viszkoelasztikus tulajdonságai elnyelik a feszültséget, kitöltik a hézagokat, és tartós, erős kötést biztosítanak – még egyenetlen felületeken is. Kifejezetten átlátszó vagy áttetsző anyagok, például üveg, akril vagy polikarbonát rögzítésére fejlesztették ki, így gyakorlatilag láthatatlan kötést eredményez. Optikai tisztaságának köszönhetően ideális azokhoz az alkalmazásokhoz, ahol zökkenőmentes és esztétikus megoldásra van szükség.

Jellemzők

- Magas optikai tisztaság – átlátszó anyagok ragasztására tervezve
- Tartós kötőerő – hőmérséklet-, UV- és öregedésálló
- Kompenzálja a ragasztott alkatrészek hő okozta tágulását
- Kiváló tapadás átlátszó műanyagokhoz és üveghez
- Azonnali ragadóerő, magas végső kötőerővel
- PFAS/PFOS-mentes összetétel: Perfluorozott anyagok nélkül gyártva, biztonságosabb és fenntarthatóbb ragasztási megoldások támogatására.

Alkalmazások

A tesa® 73210 számos igényes ragasztási alkalmazáshoz alkalmas, többek között:

- Átlátszó reklámtáblák és névtáblák rögzítése
- Átlátszó dekorpanelok rögzítése
- Áttetsző profilok ragasztása
- Gyakorlatilag láthatatlan ragasztási vonalat igénylő alkalmazások (pl. üzletberendezések, háztartási gépek, belsőépítészeti elemek)

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | Acrylic foam | • Teljes vastagság | 1000 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | átlátszó |
| • Liner típusa | fehér | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 100 °C | • Rövid távú hőállóság | 180 °C |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73210

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	15 N/cm	• Tapadás PMMA-hoz (14 nap után)	18 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	28 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	14 N/cm
• Tapadás üveghez (14 nap után)	23 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	15 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	23 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	25 N/cm
• Tapadás PET-hez (14 nap után)	15 N/cm		

Kiegészítő információk

A tesa® 73210 beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Megbízható teljesítményt nyújt széles hőmérsékleti és környezeti tartományban is. Az optimális eredmény érdekében a felületeknek tisztának, száraznak és szennyeződésektől mentesnek kell lenniük. Javasoljuk a felhasználás-specifikus tesztelést teljes körű alkalmazás előtt. Technikai támogatásért és a legjobb ragasztási eredményért forduljon tesa® szakértőhöz.

Elérhető hordozó opciók:

- PV26: Fehér papír hordozó – márkázatlan (160 µm)

További elérhető vastagság:

- tesa® 73205 - 500µm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=73210>