

tesa® ACXplus 73205

Termék Információk

500 µm kétoldalas akril magos ragasztószalag

Termékleírás

A tesa® ACX^{plus} 73205 egy nagy teljesítményű, kétoldalas akril habszalag, amely kiváló átlátszósággal rendelkezik. Viszkoelasztikus tulajdonságainak köszönhetően elnyeli a feszültséget, kitölti a hézagokat, és erős, tartós kötést biztosít – még egyenetlen felületeken is. Kifejezetten átlátszó vagy áttetsző anyagok (pl. üveg, akril vagy polikarbonát) ragasztására lett kifejlesztve, és gyakorlatilag láthatatlan kötést eredményez. Optikai tisztasága ideálissá teszi olyan alkalmazásokhoz, ahol esztétikus, szinte észrevehetetlen illesztésre van szükség.

Jellemzők

- Magas optikai tisztaság – átlátszó felületek ragasztásához tervezve
- Tartós kötőerő – ellenáll a hőmérsékletnek, UV-nek és öregedésnek
- Kompenzálja a ragasztott alkatrészek hő okozta nyúlását
- Kiemelkedő tapadás átlátszó műanyagokon és üvegen
- Azonnali tapadás, nagy végső kötőerővel
- PFAS/PFOS-mentes összetétel: Nincs benne perfluorozott anyag – a biztonságosabb és fenntarthatóbb ragasztási megoldásokért.

Alkalmazások

A tesa® 73205 számos igényes ragasztási feladatnál alkalmazható, többek között:

- Átlátszó táblák és névtáblák
- Átlátszó dekorációs panelek rögzítése
- Áttetsző profilok ragasztása
- Olyan alkalmazások, ahol szinte láthatatlan ragasztási vonal szükséges (pl. üzletberendezések, háztartási berendezések, belsőépítészeti elemek)

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------|----------|
| • Hátlap anyaga | Acrylic foam | • Teljes vastagság | 500 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | tiszta akril | • Szín | átlátszó |
| • Liner típusa | fehér | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|
| • Hosszú távú hőállóság | 100 °C | • Rövid távú hőállóság | 180 °C |
|-------------------------|--------|------------------------|--------|

tesa® ACXplus 73205

Termék Információk

Tapadási értékek

• Tapadás ABS-hez (14 nap után)	15 N/cm	• Tapadás PMMA-hoz (14 nap után)	12 N/cm
• Tapadás alumíniumhoz (14 nap után)	19 N/cm	• Tapadás PS-hez (14 nap után)	11 N/cm
• Tapadás üveghez (14 nap után)	20 N/cm	• Tapadás PC-hez (14 nap után)	14 N/cm
• Tapadás PC-hez (14 nap után)	16 N/cm	• Tapadás acélhoz (14 nap után)	20 N/cm
• Tapadás PET-hez (14 nap után)	13 N/cm		

Kiegészítő információk

A tesa® 73210 beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas. Megbízható teljesítményt nyújt széles hőmérsékleti és környezeti tartományban. Az optimális eredmények eléréséhez a felületeknek tisztának, száraznak és szennyeződésmentesnek kell lenniük. Javasolt alkalmazásspecifikus tesztet végezni a teljes körű felhasználás előtt. Műszaki támogatásért és a legjobb ragasztási eredményekért kérjen tanácsot tesa® szakembertől.

Elérhető hordozó:

- PV26: fehér papír hordozó - márkajelzés nélkül (160 µm)

További elérhető vastagság:

- tesa® 73210 - 1000µm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=73205>