

tesapack®

Termék Információk

58299, 58297

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|---|--------------------|-------|
| • Hátlap anyaga | Fogyasztás utáni újrahaznosított polietilentereftalát | • Teljes vastagság | 56 µm |
| • Ragasztóanyag típusa | vízbázisú akril | | |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------|--------------|
| • Szakadási nyúlás | 100 % | • Oldószermentes | igen |
| • Szakítószilárdság | 60 N/cm | • Öregedésállóság (UV) | igen |
| • Kézzel téphetőség | nem | • Ragasztóerő | Erős tapadás |
| • Lecsévélési erő, n/cm | 5 N/cm | • Szakadásálló | igen |
| • Megfelelő felületek | Karton, Papír | • Szinte zajmentes letekerceselés | igen |

Tanúsítványok

Tanúsítva a következő szerint

- INGEDE12

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?cp=60412RPET30A>