


tesa® 88002

Termék Információk



Automatipari kiscázosodás-álló OCA 50 µm

Termékleírás

A tesa® 88002 termékeink páratlan kiscázosodás-állósággal rendelkeznek 50 µm-es változatban, amelyek a legigényesebb öregedési körülmények között is kiválóan teljesítenek. Ideálisak a zökkenőmentes lamináláshoz head-up display és okos felület alkalmazásokban, garantálják a könnyű integrációt és hosszan tartó tartósságot.

Jellemzők

- Kiváló kiscázosodás-állóság
- Vékony, 50 µm-es megoldás
- Az autópárházban kulcsfontosságú szabványos tesztfeltételeknek megfelel
- Magas transzmittancia, alacsony ködérték és alacsony YI változás
- Kiemelkedő hőmérséklet- és UV-állóság

Alkalmazások

A tesa® 88002 OCA optikai laminálásra alkalmas:

- HUD
- Okos felület
- Tükör laminálás

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékválaszték

- | | | | |
|------------------|-----------|-------------------|----------|
| • Elérhető liner | PET fólia | • Elérhető színek | átlátszó |
|------------------|-----------|-------------------|----------|

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------------------|------|------------------------|-----------|
| • Áteresztőképesség (380 - 780nm) > | 99 % | • Haze < | 0 % |
| • Dielectric constant | 5.6 | • Öregedésállóság (UV) | nagyon jó |
| • Gap filling | 20 % | • Törésmutató | 1.48 |

Tapadási értékek

- | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|
| • Tapadás üveghez (kezdeti) | 5.9 N/cm | • Tapadás PC-hez (kezdeti) | 6.6 N/cm |
|-----------------------------|----------|----------------------------|----------|

tesa® 88002

Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=88002>