



tesa® 50575

Termék Információk



Rendkívül erős 80µm-es alumínium ragasztószalag védőborítással vagy a nélkül (PV1 és PV0)

Termékleírás

A tesa® 50575 nagyon erős alumínium szalag, alapja 80µm-es alumínium fólia és akril ragasztó.

A tesa® 50575 szakítószilárdsága nagy, főleg a szerelvényiparban használják, de számos más alkalmazása is ismert

Jellemzők:

*jó tapadás

- mechanikai ellenállás
- ellenáll a nedvességnek
- porzáró
- tűzálló
- ellenáll olajoknak, savaknak
- jó hővezetés
- öregedésálló
- hó és fényvisszaverő
- ellenáll savaknak, lúgoknak
- védőborítás nélkül (PV0) és azzal (PV1) is kapható
- A tesa® 50575-t a Siemens AG atomerőművekre vonatkozó TLV 9027/01/06 szabványának előírása szerint az AREVA a következőképpen minősítette: abszolút halogén tartalom < 1000 ppm abszolút kén tartalom < 1000 ppm

Alkalmazások

- Maszkolás festék "lehúzása" során
- Hűtőspirálok felragasztása
- Általános célú hőszigetelés
- Csővezetékek tömítése
- Maszkolás, védelem, hibák kijavítása, lezárás ...és sok minden más!

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Termékszerkezet

- | | | | |
|------------------------|----------|------------------------|--------|
| • Liner típusa | papír | • Teljes vastagság | 120 µm |
| • Hátlap anyaga | alufólia | • Fedőfólia színe | fehér |
| • Ragasztóanyag típusa | akril | • Fedőfólia vastagsága | 65 µm |

Tulajdonságok / Teljesítményértékek

- | | | | |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|--------|
| • Szakadási nyúlás | 5 % | • Hand tearability | jó |
| • Szakítószilárdság | 65 N/cm | • Operation temperature from | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Operation temperature up to | 160 °C |

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50575>



tesa[®] 50575

Termék Információk

Tapadási értékek

- Tapadás acélhoz 4 N/cm

Felelősségi nyilatkozat

A tesa[®] termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa[®] termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=50575>