

tesa® Professional 4965

TESA 64621 PV1



Termék Információk

A tesa® 4965 PET hordozót és módosított akril ragasztóanyagot tartalmazó átlátszó, kétoldalas, öntapadó ragasztószalag.

A tesa® 4965 tulajdonságai:

- Megbízható kötés még alacsony felületi energiájú hordozófelületeken is
- Összeillesztést követően azonnal használható
- Megfelelő a legtöbb nagy igénybevételnek kitett alkalmazások, úgymint nagy nyomás, magas hőmérséklet vagy kritikus hordozófelületek számára

Technikai adatok (átlagértékek)

Az ebben a részben leírt értékek csupán jellemző, tipikus értékek, ezért specifikációs céllal nem használhatók.

Műszaki adatok

• Hordozó anyaga	PET fólia	• Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó
• Szín	átlátszó	• Szakadási nyúlás	50 %
• Teljes vastagság	205 µm	• Szakítószilárdság	20 N/cm

Tapadás

• acélhoz (kezdeti)	11.5 N/cm	• acélhoz (14 nap után)	11.8 N/cm
• ABS-hez (kezdeti)	10.3 N/cm	• ABS-hez (14 nap után)	12.0 N/cm
• alumíniumhoz (kezdeti)	9.2 N/cm	• alumíniumhoz (14 nap után)	10.6 N/cm
• PC-hez (kezdeti)	12.6 N/cm	• PC-hez (14 nap után)	14.0 N/cm
• PE-hez (kezdeti)	5.8 N/cm	• PE-hez (14 nap után)	6.9 N/cm
• PET-hez (kezdeti)	9.2 N/cm	• PET-hez (14 nap után)	9.5 N/cm
• PP-hez (kezdeti)	6.8 N/cm	• PP-hez (14 nap után)	7.9 N/cm
• PS-hez (kezdeti)	10.6 N/cm	• PS-hez (14 nap után)	12.0 N/cm
• PC-hez (kezdeti)	8.7 N/cm	• PC-hez (14 nap után)	13.0 N/cm

Tulajdonságok

• Hőmérsékletállóság rövid távon	200 °C	• Vegyszerálló	●●●●
• Hőmérsékletállóság hosszú távon	100 °C	• Lágyítószernek ellenálló	●●●●
• Tapadóképeség	●●●●	• Statikus szakítószilárdság: 23°	●●●●
• Öregedésállóság (UV)	●●●●	• Statikus szakítószilárdság: 40°	●●●●
• Nedvességállóság	●●●●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékkínálaton keresztül: ●●●● nagyon jó ●●● jó ●● közepes ● gyenge

tesa® Professional 4965 TESA 64621 PV1



Termék Információk

Felelősségi nyilatkozat

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.



További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat:
<http://l.tesa.com/?ip=04965>