



tesa® 63686

Product Information

Pita perekat busa PE hitam dua sisi berbasis bio 300µm

Deskripsi Produk

tesa® 63686 adalah pita perekat busa PE dua sisi berbasis bio. Pita ini dilengkapi dengan perekat akrilik dengan kandungan karbon 75% berbasis bio dan pelapis 100% PET daur ulang pasca-konsumen.

Berkelanjutan Aspek

- Perekat akrilik dengan kandungan karbon 75% berbasis bio*
- kandungan 100% PET daur ulang pasca-konsumen pada pelapis



Untuk informasi lebih lanjut: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Product Features

- Kinerja rekatan yang luar biasa termasuk substrat berenergi permukaan rendah, atau LSE
- Ketahanan yang sangat baik terhadap berbagai kondisi lingkungan
- Ketahanan terhadap guncangan yang baik
- Kedap air

Penerapan

- Pemasangan bantalan dan pengisi celah
- Pemasangan pada komponen untuk penyerapan benturan.
- Pemasangan lensa penutup pada perangkat besar, misalnya tablet, laptop

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konstruksi Produk

- | | | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|--------|
| • Penyangga | PE foam | • Daur ulang | 100 % |
| • Jenis perekat | acrylic | • Ketebalan total | 300 µm |
| • Berbasis Bio (konten karbon-bio) | 75 % | • Warna | black |
| • Jenis liner | PET film | • Ketebalan liner | 50 µm |



tesa® 63686

Product Information

Adhesion to Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|--|----------|
| • Daya rekat ke PC (awal) | 12.5 N/cm | • Daya rekat ke PE (setelah 14 hari) | 8.5 N/cm |
| • Daya rekat ke PC (setelah 14 hari) | 13.5 N/cm | • Daya rekat ke Baja (awal) | 14 N/cm |
| • Daya rekat ke PE (awal) | 6.5 N/cm | • Daya rekat ke Baja (setelah 14 hari) | 14 N/cm |

Additional Information

- Kandungan karbon berbasis bio diuji berdasarkan uji Karbon-14 ASTM D6866

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=63686>