

tesa® 4174

Product Information



Pita fineline untuk pengecatan desain dalam industri otomotif

Product Features

- Performa penutupan yang sangat baik pada substrat yang dicat dan tidak dicat
- Tidak meninggalkan bayangan atau residu hingga suhu 150°C selama 1 jam
- Kemampuan menyesuaikan yang baik dengan permukaan multidimensi
- Tepi tidak terangkat dan pelepasan tanpa residu

Penerapan

tesa® 4174 cocok untuk berbagai jenis aplikasi penutupan.

Contoh aplikasi adalah:

- Penutupan substrat yang dicat dan tidak dicat (misalnya bagian plastik otomotif) yang membutuhkan tepi cat yang tajam dan rata
- Penutupan bodi mobil dua warna

Untuk memastikan performa terbaik, tujuan kami adalah memahami sepenuhnya aplikasi Anda (termasuk substrat yang terlibat) agar dapat memberikan rekomendasi produk yang tepat.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konstruksi Produk

- | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|--------|
| • Penyangga | PVC film | • Ketebalan total | 110 µm |
| • Jenis perekat | natural rubber | | |

Properti / Nilai Kinerja

- | | | | |
|-----------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| • Kekuatan tarik | 25 N/cm | • Ketahanan suhu (30 menit) | not applicable |
| • Cocok untuk pemotongan die | yes | • Mudah dilepas | yes |
| • Kemampuan disobek dengan tangan | sangat bagus | | |

Adhesion to Values

- | | |
|----------------------|----------|
| • Daya rekat ke Baja | 3.7 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa[®] 4174

Product Information

Additional Information

tesa[®] 4174 dengan lebar kecil (10mm): daya rekat ke baja = 2,4N/cm.

tesa[®] 4174 juga tersedia untuk konversi dan pemotongan dengan pelapis kertas.

4174 PV4: daya rekat ke baja = 4,4N/cm, gaya lepas dari pelapis = 14 cN/cm.

Juga tersedia sebagai potongan khusus sesuai permintaan dengan nama tesa[®] 54174.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=4174>