

tesa® 88676

Product Information



Film pita PET transparan dua sisi LSE tebal 170µm

Deskripsi Produk

tesa® 88676 adalah pita film PET transparan dua sisi berkinerja tinggi yang dirancang untuk kekuatan rekat yang kuat pada permukaan energi rendah (LSE). Dengan ketebalan total 170µm dan dilapisi perekat akrilik khusus di kedua sisi, produk ini dapat digunakan secara luas pada berbagai permukaan yang sulit ditempel tanpa primer, bahkan dalam kondisi lingkungan yang menantang.

Product Features

- Performa perekat yang sangat baik pada permukaan energi rendah (LSE)
- Tidak memerlukan primer
- Daya rekat awal tinggi pada berbagai jenis permukaan, terutama permukaan yang sulit ditempel
- Stabilitas dimensi: lapisan PET dan inti PE memastikan penanganan yang bersih dan pemotongan die yang presisi

Penerapan

tesa® 88676 cocok untuk berbagai aplikasi pemasangan permanen.

- Memungkinkan perekat tanpa primer pada permukaan energi rendah seperti PP, PE, dan EPDM
- Ideal untuk pemasangan jangka panjang pada material yang sulit ditempel, seperti busa dan gasket
- Solusi perekat serbaguna untuk berbagai aplikasi industri yang menuntut

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Konstruksi Produk

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| • Jenis perekat | tackified acrylic | • Warna | transparent |
| • Jenis liner | PE-coated paper | • Ketebalan liner | 140 µm |
| • Ketebalan total | 170 µm | • Warna liner | white/blue logo |

Berbagai macam produk

- Liner yang tersedia PE-coated paper

tesa® 88676

Product Information

Properti / Nilai Kinerja

- | | | | |
|--|-----------|--|--------------|
| • Perpanjangan saat putus | 98 % | • Durasi ketahanan suhu jangka pendek | 150 °C |
| • Kekuatan tarik | 30.2 N/cm | • Ketahanan terhadap geser statis pada 23 °C | bagus |
| • Ageing resistance (UV) | bagus | • Ketahanan terhadap geser statis pada suhu 40 # | bagus |
| • Durasi ketahanan suhu jangka panjang | 95 °C | • Paku payung | sangat bagus |

Adhesion to Values

- | | | | |
|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| • Daya rekat ke ABS (awal) | 14 N/cm | • Daya rekat ke PP (awal) | 8.8 N/cm |
| • Daya rekat ke ABS (setelah 3 hari) | 14.8 N/cm | • Daya rekat ke PP (setelah 3 hari) | 10.5 N/cm |
| • Daya rekat ke PE (awal) | 9 N/cm | • Daya rekat ke Baja (awal) | 12.5 N/cm |
| • Daya rekat ke PE (setelah 3 hari) | 9.2 N/cm | • Daya rekat ke Baja (setelah 3 hari) | 14.6 N/cm |

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=88676>