

tesa® 62932

Informazioni Prodotto



Nastro biadesivo in schiuma PE da 500 µm

Descrizione prodotto

tesa® 62932 è un nastro biadesivo in schiuma PE per applicazioni di montaggio costruttivo. È composto da uno strato di supporto in schiuma PE conformabile e da un adesivo acrilico rinforzato.

Caratteristiche

- Supporto in schiuma sottile per una piccola distanza di design
- Certificato per il contatto con la pelle secondo ISO 10993-5 e ISO 10993-10
- Adesivo versatile con elevata adesione immediata su numerosi substrati
- Livello di adesione finale elevato per una prestazione di incollaggio sicura
- Completamente adatto all'uso esterno: resistente ai raggi UV, acqua e invecchiamento
- Elevata forza di incollaggio immediata anche con bassa pressione di incollaggio
- Ottima assorbimento degli shock a freddo

Applicazione

- Schermi decorativi in alluminio su apparecchi elettronici
- Maniglie delle porte nei mobili da cucina
- Profili decorativi modellati per frigoriferi o congelatori
- Pannelli in vetro e specchio

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | schiuma di PE | • Spessore totale | 500 µm |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | • Colore | nero/bianco |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--|--------|--|-------|
| • Allungamento a rottura | 270 % | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 80 °C |
| • Resistenza alla trazione | 8 N/cm | • Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | buono |
| • Resistenza ad agenti chimici | buono | • Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | buono |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | buono | • Tack | buono |
| • Resistenza di breve periodo alle temperature | 80 °C | | |

tesa® 62932

Informazioni Prodotto

Adesività su

• Adesività su ABS (iniziale)	14 N/cm	• Adesività su PET (dopo 14 giorni)	17 N/cm
• Adesività su ABS (dopo 14 giorni)	17 N/cm	• Adesività su PP (iniziale)	1.8 N/cm
• Adesività su Alluminio (iniziale)	13 N/cm	• Adesività su PP (dopo 14 giorni)	3.3 N/cm
• Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni)	17 N/cm	• Adesività su PS (iniziale)	10.5 N/cm
• Adesività su PC (iniziale)	9 N/cm	• Adesività su PS (dopo 14 giorni)	17 N/cm
• Adesività su PC (dopo 14 giorni)	17 N/cm	• Adesività su PVC (iniziale)	14.5 N/cm
• Adesività su PE (iniziale)	1.7 N/cm	• Adesività su PVC (dopo 14 giorni)	17 N/cm
• Adesività su PE (dopo 14 giorni)	3 N/cm	• Adesività su Acciaio (iniziale)	13 N/cm
• Adesività su PET (iniziale)	12.5 N/cm	• Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni)	17 N/cm

Info aggiuntive

Varianti di liner:

- PV0 carta glassine marrone (71 µm)
- PV10 pellicola PP rossa trasparente (120 µm)
- PV14 carta rivestita in PE (122 µm)
- PV15 pellicola in PE blu (100 µm)

Adesione al distacco:

- dopo 14 giorni: schiuma che si divide su Acciaio, Alluminio, ABS, PC, PS, PET, PVC

Certificati UL:

- consulta la nostra certificazione UL cliccando sul seguente link - <https://iq.ulprospector.com/en/profile?e=131668>

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=62932>