



tesa[®] 4980

Informazioni Prodotto

Nastro filmico trasparente biadesivo da 80 µm

Descrizione prodotto

tesa[®] 4980 è un nastro biadesivo trasparente composto da un supporto in PET e da un adesivo acrilico modificato.

Caratteristiche

- Buona forza di adesione sulla maggior parte dei substrati comuni, lisci e uniformi.
- Prestazioni di trasformazione superiori grazie al robusto supporto in PET
- Riposizionamento iniziale nel processo di assemblaggio grazie alla riduzione dell'adesione a contatto immediato

Applicazione

- Fissaggio dei componenti nei dispositivi elettronici
- Fissaggio di targhette di identificazione, badge e insegne luminose
- Fissaggio di profili decorativi e modanature nell'industria del mobile

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|-------------|
| • Supporto | film di PET | • Spessore totale | 80 µm |
| • Massa adesiva | acrilico modificato | • Colore | trasparente |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|--------------------------------------|---------|------------------------------------------------|--------|
| • Allungamento a rottura | 50 % | • Resistenza di breve periodo alle temperature | 200 °C |
| • Resistenza alla trazione | 20 N/cm | • Resistenza di lungo periodo alle temperature | 100 °C |
| • Resistenza ad agenti chimici | buono | • Resistenza statica allo scivolamento a 23°C | buono |
| • Resistenza agli emollienti | buono | • Resistenza statica allo scivolamento a 40°C | medio |
| • Resistenza all'invecchiamento (UV) | ottimo | • Tack | buono |
| • Resistenza all'umidità | ottimo | | |



tesa[®] 4980

Informazioni Prodotto

Adesione ai valori

• ABS (iniziale)	6.5 N/cm	• PET (dopo 14 giorni)	7.7 N/cm
• ABS (dopo 14 giorni)	8 N/cm	• PP (iniziale)	3.4 N/cm
• Alluminio (iniziale)	6.3 N/cm	• PP (dopo 14 giorni)	6.1 N/cm
• Alluminio (dopo 14 giorni)	8.5 N/cm	• PS (iniziale)	7 N/cm
• PC (iniziale)	7.7 N/cm	• PS (dopo 14 giorni)	8.5 N/cm
• PC (dopo 14 giorni)	9.4 N/cm	• PVC (iniziale)	6.8 N/cm
• PE (iniziale)	4 N/cm	• PVC (dopo 14 giorni)	10.7 N/cm
• PE (dopo 14 giorni)	4.6 N/cm	• Acciaio (iniziale)	8.6 N/cm
• PET (iniziale)	6.2 N/cm	• Acciaio (dopo 14 giorni)	9.7 N/cm

Info aggiuntive

Varianti di liner:

Carta glassine in PV20 marrone/blu con logo (71 µm; 82 g/m²)

Disclaimer

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=04980>