



tesa HAF® 8402

Informazioni Prodotto



Nastro da fissaggio reattivo HAF ambrato da 125µm

Descrizione prodotto

tesa HAF® 8402 è una pellicola attivata da calore reattivo composto da resina fenolica e gomma nitrile. Questo nastro biadesivo ambrato non ha supporto. È protetto da un forte liner di carta e può essere facilmente tagliato e strappato.

A temperatura ambiente tesa HAF® 8402 non è viscoso. Viene attivato dal calore per la pre-laminazione e inizia a diventare viscoso a 90°C. In una seconda fase il calore e la pressione vengono applicati per un certo periodo di tempo.

Dopo la polimerizzazione tesa HAF® 8402 raggiunge:

- Forza di fissaggio molto elevata
- Resistenza alle alte temperature
- Eccellente resistenza alle sostanze chimiche
- Le parti fissate restano flessibili ed elastiche

Applicazione

È adatto per il fissaggio di tutti i materiali termoresistenti come metallo, vetro, plastica, legno e tessuti.

- Elevata forza di giunta (giunta sovrapposta)
- Fissaggio strutturale
- Fissaggio magnetico nei motori elettrici
- Rivestimenti per attrito per frizioni

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

- | | | | |
|-----------------|--------------------------------------|-------------------|--------|
| • Supporto | nessuno | • Spessore totale | 125 µm |
| • Massa adesiva | gomma nitrilica /
resina fenolica | • Colore | amber |
| • Tipo di liner | carta siliconata | | |

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|
| • Potere di fissaggio (push-out) | 12 N/mm ² | • Potere di fissaggio
(scivolamento dinamico) | 12 N/mm ² |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------|

Info aggiuntive

Lavorazione:

- 1.Pre-laminazione

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=08402>



tesa HAF® 8402

Informazioni Prodotto

Info aggiuntionali

tesa HAF® 8402 è laminato prima della polimerizzazione. Per questo processo raccomandiamo una temperatura tra i 120°C e i 140°C.

2.Fissaggio:

Temperatura, pressione e tempo di fissaggio dipendono dall'applicazione. I parametri seguenti possono essere utilizzati come linee guida.

Giunta:

- Temperatura: 120°C – 220°C
- Pressione: 2bar
- Tempo: 15 – 90 s

Rivestimenti per attrito per frizioni:

- Temperatura: 180°C – 230°C
- Pressione: 8bar
- Tempo: 3 min – 30 min

Fissaggio magnetico:

- Temperatura: 140°C – 180°C
- Pressione: 6 – 10 bar
- Tempo: 2 min – 5 min

Fissaggio strutturale:

- Temperatura: 180°C – 220°C
- Pressione: 10 – 15 bar
- Tempo: 3 min – 30 min

I valori di forza di fissaggio sono ottenuti in condizioni standard di laboratorio. Il valore è il limite di spazio garantito per ogni lotto di produzione (Materiale: specifiche test alluminio acidato / Condizioni di fissaggio: Temp. = 120°C; P = 10 bar; T = 8 min)

Per raggiungere le migliori condizioni di fissaggio le superfici devono essere pulite e asciutte. Condizioni di conservazione in accordo con le date di scadenza di tesa HAF®.



tesa HAF[®] 8402

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=08402>