



tesa® 75507 Transfer



Informazioni Prodotto

Nastro biadesivo transfer in acrilico modificato da 75µm

Descrizione prodotto

tesa® 4965 Transfer è un nastro transfer in acrilico modificato, conformabile e con uno spessore di 75µm. È equipaggiato con il ben conosciuto adesivo di tesa® 4965, che è trasparente, resistente all'invecchiamento e con un elevato tack iniziale. Inoltre, tesa® 4965 Transfer offre una tenuta immediata molto buona anche sulle superfici irregolari ed è adatto per una varietà di applicazioni, come la laminazione di materiali leggeri e sottili.

Diversi prodotti sono equipaggiati con questo unico e altamente performante product design e insieme formano il Team 4965. Questo assortimento di nastri biadesivi filmici aiuta a selezionare il nastro più efficiente in base alle esigenze applicative. tesa® 4965 Transfer può essere ordinato utilizzando il codice prodotto tesa® 75507. Scopri i benefici dell'intero assortimento tesa® 4965, qui: <https://www.tesa.com/it-it/industria/applicazioni-general/fissaggio/team-4965-assortiment>

Caratteristiche principali:

- Eccellente conformabilità grazie al design transfer
- Ottima adesività iniziale su una varietà di substrati
- Ottima resistenza alle temperature e all'umidità
- Buone proprietà di fustellatura

Tratti di sostenibilità

- Fodera in carta tesa® più sostenibile
- Carta da fonti responsabili (certificata)
- Carta non sbiancata con il 30% di fibre riciclate



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Applicazione

tesa® 4965 Transfer è adatto per applicazioni di montaggio e laminazione di materiali flessibili e componenti leggeri.

Esempi di applicazioni sono:

- Montaggio di componenti e materiali leggeri
- Montaggio di schiume, feltri e tessuti
- Laminazione di materiali isolanti

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=75507>



tesa® 75507

Transfer

Informazioni Prodotto

Applicazione

- Montaggio di sistemi di pavimentazione
- Montaggio di interruttori a membrana
- Giunte

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	nessuno	• Colore del liner	marrone
• Massa adesiva	acrilico modificato	• Peso del liner	80 g/m ²
• Tipo di liner	carta siliconata	• Spessore del liner	70 µm
• Colore	trasparente		

Proprietà/Valori di prestazione

• Resistenza ad agenti chimici	buono	• Resistenza di lungo periodo alle temperature	100 °C
• Resistenza agli emollienti	buono	• Resistenza min. alle temperature	-40 °C
• Resistenza all'invecchiamento (UV)	buono	• Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	ottimo
• Resistenza all'umidità	ottimo	• Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	ottimo
• Resistenza di breve periodo alle temperature	200 °C	• Tack	buono

Adesività su

• Adesività su ABS (iniziale)	10 N/cm	• Adesività su PP (iniziale)	4 N/cm
• Adesività su ABS (dopo 14 giorni)	11.5 N/cm	• Adesività su PP (dopo 14 giorni)	5.5 N/cm
• Adesività su Alluminio (iniziale)	8.5 N/cm	• Adesività su PS (iniziale)	10 N/cm
• Adesività su Alluminio (dopo 14 giorni)	9 N/cm	• Adesività su PS (dopo 14 giorni)	11 N/cm
• Adesività su PC (iniziale)	12 N/cm	• Adesività su PVC (iniziale)	8 N/cm
• Adesività su PC (dopo 14 giorni)	12.5 N/cm	• Adesività su PVC (dopo 14 giorni)	13 N/cm
• Adesività su PE (iniziale)	4 N/cm	• Adesività su Acciaio (iniziale)	11 N/cm
• Adesività su PE (dopo 14 giorni)	4.5 N/cm	• Adesività su Acciaio (dopo 14 giorni)	11 N/cm
• Adesività su PET (iniziale)	9 N/cm	• Adesività su Acciaio (dopo 3 giorni)	11 N/cm
• Adesività su PET (dopo 14 giorni)	9 N/cm		



tesa® 75507 Transfer

Informazioni Prodotto

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=75507>