

tesa® 4309 PV1



Informazioni Prodotto

Nastro per mascheratura resistente alle alte temperature per verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno fino a 120 °C

Descrizione prodotto

tesa® 4309 è composto da un supporto in carta crespata fine e un sistema adesivo in gomma naturale. Il nastro per mascheratura in carta crespata fine, conformabile e flessibile, è adatto per applicazioni di verniciatura a spruzzo con successiva essiccazione in forno fino a una temperatura di 120 °C. È resistente su superfici come metallo, gomma, vetro e plastica. Il nastro è ideale per applicazioni di mascheratura nella riparazione delle carrozzerie auto.

Tratti di sostenibilità

53% di contenuto bio-based nel prodotto totale escluso il liner (in peso)



Per ulteriori informazioni: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Caratteristiche

- L'eccezionale adesione di stucchi o vernici (a base d'acqua o solvente) al lato posteriore del nastro impedisce qualsiasi tipo di sfogliatura della vernice.
- Dopo il processo di essiccazione in forno a temperature fino a 120 °C, tesa® 4309 può essere facilmente rimosso senza strapparsi e senza lasciare residui.
- Il nastro per mascheratura flessibile è resistente alla carteggiatura a umido e presenta un'eccezionale adesione su varie superfici

Applicazione

- tesa® 4309 è ideale per compiti di mascheratura impegnativi
- Il nastro per mascheratura può essere utilizzato su varie superfici come metallo, gomma, vetro e plastica
- Il nastro per mascheratura ad alta temperatura può essere utilizzato per essiccazione in forno
- Il nastro è strappabile a mano
- Il nastro offre un'eccezionale ancoraggio della vernice sul lato posteriore

Informazioni Tecniche (valori medi)

I valori presenti in questa sezione dovrebbero essere considerati rappresentativi e non dovrebbero essere usati per scopi precisi.

Composizione prodotto

• Supporto	carta leggermente crespata	• A base biologica (di peso)	53 %
• Massa adesiva	gomma naturale	• Spessore totale	170 µm

Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4309>

tesa® 4309 PV1

Informazioni Prodotto

Proprietà/Valori di prestazione

- | | | | |
|----------------------------|---------|--|--------|
| • Allungamento a rottura | 12 % | • Resistenza alla temperatura (30 min) | 120 °C |
| • Resistenza alla trazione | 47 N/cm | • Resistenza alla temperatura (60 min) | 120 °C |
| • Facile da rimuovere | si | • Strappabile a mano | ottimo |

Adesività su

- | | |
|------------------------|----------|
| • Adesività su Acciaio | 3.5 N/cm |
|------------------------|----------|

Info aggiuntive

Il prodotto è resistente alla carteggiatura a umido e la grande adesione di stucchi o vernici (a base d'acqua o solvente) al lato posteriore del nastro impedisce qualsiasi tipo di sfogliatura.

Dopo il processo di essiccazione in forno con temperature fino a 120 °C, tesa® 4309 può essere facilmente rimosso senza strapparsi e senza lasciare residui.

Dichiarazione di non responsabilità

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'ampissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.



Per ulteriori informazioni sul prodotto visitare <http://l.tesa.com/?ip=4309>